

## การปรับปรุงคุณภาพพาราอิบาทัวร์มาลีนจากแหล่งโมแซมบิกด้วยความร้อน

### Heat treatment of Paraiba-Type Mozambique Tourmalines

พิมพ์ทอง ทองนพคุณ<sup>1\*</sup>, อรุณี เทอดเทพพิทักษ์<sup>2</sup>, และ เมธินี จามกระโทก<sup>2</sup>

Pimthong Thongnopkun<sup>1</sup>, Arunee Therdteppitak<sup>2</sup> and Matinee Jamkratoke<sup>2</sup>

<sup>1</sup>หน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

<sup>2</sup>คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

#### บทคัดย่อ

พาราอิบาทัวร์มาลีนคือ ทัวร์มาลีนสีฟ้าอมเขียว หรือเขียวอมฟ้าซึ่งเกิดจากธาตุให้สีคือ ทองแดงและแมงกานีส ทัวร์มาลีนชนิดนี้จัดเป็นอัญมณีที่หายากและราคาสูง งานวิจัยนี้ทำปรับปรุงสีของทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิกโดยการให้ความร้อนภายใต้สภาวะบรรยากาศแบบออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 400-600 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะการเผาที่เหมาะสมนี้ทัวร์มาลีนสีม่วงจากโมแซมบิกเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมเขียว ผลของ EDXRF พบว่ามีทองแดงและแมงกานีสเป็นองค์ประกอบ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีและสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทัวร์มาลีนก่อนและหลังเผาด้วยเทคนิคยูวี วิสิเบิลเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีพบว่าทัวร์มาลีนสีม่วงก่อนเผามีแถบการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 525 นาโนเมตร ซึ่งเป็นการดูดกลืนแสงของ  $Mn^{3+}$  ในขณะที่การดูดกลืนแสงที่ตำแหน่ง 690 และ 900 นาโนเมตร เป็นแถบการดูดกลืนแสงของ  $Cu^{2+}$  ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดสีฟ้าในทัวร์มาลีน นอกจากนี้พบแถบการดูดกลืนที่ตำแหน่ง 1316, 1430 และ 1478 นาโนเมตร สัมพันธ์กับการดูดกลืนของ OH ของโมเลกุลน้ำในโครงสร้างของทัวร์มาลีน ทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาพบค่าการดูดกลืนแสงที่ตำแหน่ง 525 นาโนเมตร ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และพบพีคใหม่ของ OH ที่ตำแหน่ง 1400 นาโนเมตร

**คำสำคัญ:** พาราอิบา/ ทัวร์มาลีน/ โมแซมบิก/ การปรับปรุงคุณภาพด้วยการให้ความร้อน

#### Abstract

A paraiba tourmaline is a bluish green to greenish blue tourmaline, mainly due to the presence of copper (Cu) and manganese (Mn). The tourmaline is one of the rarest and most expensive gemstones. In this research, the violet Mozambique tourmalines were heated in oxidizing condition at 400-600°C in order to improve their colors. Under optimal conditions, the heating treatment can change violet colors of tourmalines to turn into blue shade. The EDXRF results identify the presence of Cu and Mn in the tourmaline specimens. UV/VIS/NIR spectrophotometer was employed to study the color changing and absorption spectra of tourmalines. The absorption spectra of unheated tourmaline reveal the characteristic absorption bands at 525 nm which assigned as absorption of  $Mn^{3+}$  while the bands at 690 and 900 nm are assigned as absorption of  $Cu^{2+}$  which related to blue color of tourmaline. In addition, the absorption bands at 1316, 1430 and 1477 nm are OH absorption band of  $H_2O$  in tourmaline structure. After heating, the heated tourmalines reveal obviously decreasing of absorption band at 525 nm and increasing a new band of OH absorption at 1400 nm.

**Keywords :** Paraiba / Tourmaline / Mozambique/ Heat treatment

\*Corresponding author E-mail : [pimthong@buu.ac.th](mailto:pimthong@buu.ac.th)

## 1. บทนำ

ทัวร์มาลีน (Tourmaline) เป็นพลอยเนื้ออ่อนตระกูลใหญ่ที่มีสีสันสวยงามและหลากหลาย เช่น สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีม่วง เป็นต้น พาราอิมบาทัวร์มาลีน (Paraiba Tourmaline) เป็นทัวร์มาลีนที่หายากมีราคาสูง และกำลังเป็นที่ได้รับความนิยม เดิมมีต้นกำเนิดจาก Paraiba ประเทศบราซิล พาราอิมบาเป็นทัวร์มาลีนประเภท Elbaite มีสีเขียวอมฟ้า ฟ้ามเขียว หรือเขียวนิออน ซึ่งพบว่าธาตุให้สีคือ ทองแดงและแมงกานีส (Laurs *et al.*, 2008; Merkel *et al.*, 2009) ปัจจุบันทัวร์มาลีนที่มีสีในโทนเขียวอมฟ้าหรือฟ้ามเขียว ที่มีธาตุทองแดงและแมงกานีสเป็นองค์ประกอบจึงรวมเรียกว่าพาราอิมบาทัวร์มาลีน เหตุที่ทัวร์มาลีนสีนี้ได้รับความนิยมและมูลค่าสูงมากกว่าทัวร์มาลีนชนิดอื่นเนื่องจากเป็นสีที่หายากและมีแหล่งกำเนิดแหล่งเดียวนั่นเอง ด้วยเหตุที่สีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อมูลค่าของทัวร์มาลีนทำให้นิยมทำการปรับปรุงคุณภาพของทัวร์มาลีนด้วยการเผาเพื่อดัดแปลงสีทัวร์มาลีนจากแหล่งอื่นๆ ให้ได้สีใกล้เคียงกับสีของพาราอิมบาทัวร์มาลีน ภายหลังจากมีการพบแหล่งพลอยใหม่ที่ไนจีเรีย (Nigeria) และโมแซมบิก (Mozambique) ทัวร์มาลีนจากแหล่งโมแซมบิกที่ขุดพบมีปริมาณมากและมีสีสันหลากหลาย แต่มีเฉด (shade) สีต่างกันไป (Laurs *et al.*, 2008) เป็นที่น่าสนใจในการนำมาศึกษา งานวิจัยที่ทำการศึกษาทัวร์มาลีนจากแหล่งโมแซมบิกจึงเป็นการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีขั้นสูงเพื่อให้ทราบปริมาณธาตุขององค์ประกอบและธาตุให้สีในทัวร์มาลีนแต่ละสีนั้นๆ ผลงานวิจัยพบว่าทัวร์มาลีนจากโมแซมบิกมีองค์ประกอบจัดอยู่ในประเภท copper manganese elbaite ซึ่งมีองค์ประกอบเคมีคล้ายพาราอิมบาทัวร์มาลีน ธาตุให้สีสำคัญในทัวร์มาลีนแหล่งนี้คือ แมงกานีส และทองแดง โดยมีปริมาณ CuO และ MnO อยู่ประมาณร้อยละ 0.66 และ 3.09 ตามลำดับ (Laurs *et al.*, 2008) สำหรับงานวิจัยด้านการปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนจากแหล่งโมแซมบิกโดยการเผาจะทำการศึกษาผลของสีและสาเหตุการเกิดสีของทัวร์มาลีนชนิดนี้ที่มีสีต่างกัน โดยทำการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 500-530 องศาเซลเซียส ในสภาวะบรรยากาศเป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง และศึกษาการเปลี่ยนสีก่อนและหลังการเผาในช่วงความยาวคลื่นยูวีวิสิเบิล (UV-Visible) และอินฟราเรดย่านใกล้ (Near Infrared) ตั้งแต่ 200-900 นาโนเมตร (Laurs *et al.*, 2008; Abduriyim *et al.*, 2006)

ถึงแม้การปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาเป็นกระบวนการที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการเพิ่มมูลค่าพลอย แต่ยังคงถือว่าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น อุณหภูมิและเวลาในการเผา บรรยากาศในการเผาหรือองค์ประกอบทางเคมีของพลอยดิบที่จะนำมาเผา เป็นต้น การเผาให้ได้ผลผลิตที่เหมือนกันทุกๆ ครั้งจึงเป็นสิ่งที่ต้องการ แต่กรรมวิธีการเผาพลอยหลายชนิดยังถูกปิดเป็นความลับเนื่องจากมีผลทางการค้า ดังนั้นการศึกษาก่อนการเผาของพลอยที่ต้องการนำมาเผาเพื่อเลือกพลอยดิบจึงเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ รวมถึงการศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงที่ให้ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีควบคู่ไปกับการหาสภาวะการปรับปรุงคุณภาพด้วยการเผาที่เหมาะสมจึงเป็นการศึกษาที่ทำให้ได้ผลที่น่าเชื่อถือ การปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาเพื่อเปลี่ยนสีทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิกให้เป็นสีฟ้ามเขียวแบบพาราอิมบาทัวร์มาลีนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของอัญมณีนี้ โดยทำการเผาด้วยอุณหภูมิ 400 – 600 องศาเซลเซียส ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเอชเอ็นเอ็กซ์-ดีสเพอร์ซิฟเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโทรมิเตอร์ (Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) Spectrometer) รวมถึงวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนสีและสเปกตรัมการดูดกลืนแสงก่อนและหลังการเผาด้วยเทคนิควิเคราะห์สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุลโดยยูวีวิสิเบิลเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีโฟโตมิเตอร์ (UV/Vis/NIR Spectrophotometer) ในช่วงความยาวคลื่น 200-1500 นาโนเมตร ซึ่งอาจแสดงให้เห็นผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสีและการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้ำในโครงสร้างทัวร์มาลีนด้วยสเปกตรัมในช่วงคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้

## 2. การทดลอง

ตัวอย่างทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิกจำนวน 15 ตัวอย่าง ถูกนำมาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงคุณภาพสีโดยการเผาที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะออกซิเดชันด้วยเตาไฟฟ้า โดยนำตัวอย่างพลอยใส่ลงในเบ้าพลอยชนิดอลูมินา (Alumina Crucible) กำหนดการทำงานของเตาโดยตั้งอัตราเร่ง 125 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จากอุณหภูมิห้องถึง 200 องศาเซลเซียส และอัตราเร่ง 200 องศาเซลเซียสต่อชั่วโมง จาก 200 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิที่ต้องการ (400, 500, 600 องศาเซลเซียส) โดยเย็นไฟเป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงปล่อยให้เตายืนและนำพลอยออก

การวิเคราะห์ธาตุขององค์ประกอบของทัวร์มาลีนใช้ Energy-Dispersive X-Ray Fluorescence (EDXRF) Spectrometer ยี่ห้อ Oxford รุ่น ED2000 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีและสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของทัวร์มาลีนก่อนและหลังการเผาใช้ UV/VIS/NIR

Spectrophotometer ยี่ห้อ Hitachi รุ่น U-4100 ช่วงความยาวคลื่น 200-1500 นาโนเมตร การวัดสีใช้โปรแกรมวัดสี (Color Measurement) ด้วยระบบการวัดสีแบบ CIE L\*a\*b Color Space (CIELAB)



ก) ทวีร์มาลีนก่อนเผา ข) ทวีร์มาลีนหลังเผา

รูปที่ 1 ตัวอย่างทวีร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิค: ก) ก่อนเผา และ ข) หลังเผาได้สีฟ้าอมเขียว

### 3. ผลและอภิปราย

#### 3.1 การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบของทวีร์มาลีนด้วย EDXRF

ผลการวิเคราะห์ทวีร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิคด้วย EDXRF แสดงว่าตัวอย่างทวีร์มาลีนทั้งหมดเป็นทวีร์มาลีนที่อยู่ในกลุ่ม Elbaite คือมีองค์ประกอบเป็น  $(\text{Na}(\text{Li},\text{Al})_2\text{Al}_6(\text{BO}_3)_3\text{Si}_6\text{O}_{18}(\text{OH})_4)$  โดยมี  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$  และ  $\text{Na}_2\text{O}$  เป็นธาตุองค์ประกอบหลัก ( $\text{Al}_2\text{O}_3$  ในช่วง 22-27 Wt%,  $\text{SiO}_2$  3-10 Wt %,  $\text{Na}_2\text{O}$  19-22 Wt %) และพบธาตุ Mn และ Cu เป็นธาตุมลทินที่ทำให้เกิดสีในทวีร์มาลีน (MnO 0.41-0.45 Wt %, และ Cu 0.10-0.44 Wt %)

#### 3.2 การเปลี่ยนแปลงสีของทวีร์มาลีนหลังการเผา

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสีของทวีร์มาลีนก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนด้วยค่า  $a^*$  และ  $b^*$  ทวีร์มาลีนสีม่วงก่อนเผามีค่า  $a^*$  เป็นบวก (สีแดง) และ  $b^*$  เป็นลบ (สีน้ำเงิน) เมื่อผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ทำให้สีของทวีร์มาลีนเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก บางตัวอย่างยังคงเป็นสีม่วง สัมพันธ์กับค่า  $a^*$  ที่ยังคงเป็นบวก และ  $b^*$  เป็นลบ แต่เมื่อทำการปรับปรุงคุณภาพด้วยอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และ 600 องศาเซลเซียส สีของทวีร์มาลีนเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีฟ้าอมเขียว ทั้ง 2 อุณหภูมิ (ค่า  $a^*$  เป็นลบ (สีเขียว) และ  $b^*$  อยู่ระหว่างบวกกับลบ) อย่างไรก็ตามการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส และ 600 องศาเซลเซียส ให้ความอึมตัวของสีฟ้าอมเขียวที่ได้แตกต่างกัน จึงทำการวิเคราะห์ผลต่อด้วยค่า  $\Delta E$  และ  $C^*$


รูปที่ 3 แสดงผลของอุณหภูมิในการเผาต่อการเปลี่ยนแปลงสีของทวีร์มาลีน โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $\Delta E$ ,  $C^*$  และ อุณหภูมิ ในการเผา ค่า  $\Delta E$  คือค่าความแตกต่างของสี โดยค่า  $\Delta E$  หาได้จาก  $\Delta E = (\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2})^{1/2}$  (ค่า  $L^*$  หมายถึงความสว่าง) ดังนั้นหากผลการทดลองเผาทวีร์มาลีนที่อุณหภูมิใดมีค่า  $\Delta E$  มากแสดงว่าทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผานั้นจะมีสีที่แตกต่างจากสีทวีร์มาลีนดิบก่อนเผา ผลการทดลองพบว่า ทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จะให้ค่า  $\Delta E$  ที่สูงที่สุด แสดงว่าการเผาที่ 600 องศาเซลเซียส จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของทวีร์มาลีนที่มากกว่าทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 และ 400 องศาเซลเซียส ตามลำดับ อย่างไรก็ตามถ้าสังเกตจากตัวอย่างที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 และ 600 องศาเซลเซียส จะมีค่าความเข้มสีหรือการอึมตัวของสีต่างกันเล็กน้อย ซึ่งการเผาพอๆกันเป็นต้องพิจารณาสีพลอยหลังเผาเนื่องจากความเข้มหรือการอึมตัวของสีจะมีผลต่อราคา จึงทำการพิจารณาที่ค่า  $C^*$  ซึ่งเป็นค่าที่แสดงความอึมตัวของสีที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของความเข้มสีในเฉดเดียวกัน ( $C^*$  หาได้จาก  $C^* = (a^{*2} + b^{*2})^{1/2}$ ) พบว่าทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส มีค่า  $C^*$  สูงกว่าทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดงว่าทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่ 500 องศาเซลเซียส จะมีการอึมตัวของสีฟ้าอมเขียวสูงกว่าทวีร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่ 600 องศาเซลเซียส ดังนั้นการเผาภายใต้สภาวะออกซิเดชันที่อุณหภูมิ 500 และ 600 องศาเซลเซียส สามารถทำให้ทวีร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิคเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าอมเขียวได้ทั้งสองอุณหภูมิ แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาให้ได้สีฟ้าอมเขียวที่มีความอึมตัวสูงสุดในงานวิจัยนี้ คือ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีจากการดูดกลืนแสงของธาตุให้สีในทวีร์มาลีนด้วย UV/VIS/NIR spectrophotometer แสดงดังรูปที่ 4 เมื่อพิจารณาวิถีลิเนียร์ไออาร์สเปกตรัมของทวีร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิคก่อนการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนพบว่าทวีร์มาลีนสีม่วงมีแถบการดูดกลืนแสงที่ตำแหน่งประมาณ 525, 690, 910, 1316, 1430 และ 1478 นาโนเมตร และพบไหล่พิค (shoulder)


ที่ตำแหน่งประมาณ 1400 นาโนเมตร (ดังรูปแทรกในรูปที่ 4ค) ผลของสเปกตรัมในช่วงยูวี-วิสิเบิลแสดงธาตุให้สีซึ่งตรงกับข้อมูลที่ได้จาก EDXRF กล่าวคือพบแถบการดูดกลืนแสงที่ตำแหน่ง 525 nm สัมพันธ์กับ  $Mn^{3+}$  ส่วนที่ตำแหน่ง 690 และ 900 นาโนเมตร เป็นแถบการดูดกลืนแสงของ  $Cu^{2+}$  ดังนั้นสีม่วงในทัวร์มาลีนก่อนเผามาจากธาตุให้สีคือ  $Mn^{3+}$  และ  $Cu^{2+}$  (Laurs *et al.*, 2008; Merkel *et al.*, 2009) (ซึ่งสัมพันธ์กับสีชมพูและสีฟ้าตามลำดับ)

การเปลี่ยนแปลงสีภายหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนพบว่าตัวอย่างทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงของสีน้อยมาก ในขณะที่ทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 500 และ 600 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนแปลงสีที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือเกิดการเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีฟ้าอมเขียว (ดังผลการทดลองในรูปที่ 2 และ 3) ผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงของธาตุให้สีของทัวร์มาลีนหลังผ่านการเผาที่แสดงในรูปที่ 4 โดยทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงมากกว่าทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิต่ำ คือ ทัวร์มาลีนที่เผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส พบแถบการดูดกลืนแสงของ  $Mn^{3+}$  ที่ตำแหน่ง 525 นาโนเมตร มีค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลงมากซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของสีแดงของทัวร์มาลีนภายหลังการเผาโดยเกิดจากการเปลี่ยนของ  $Mn^{3+}$  ไปเป็น  $Mn^{2+}$  (Laurs *et al.*, 2008) นอกจากนั้นแถบการดูดกลืนแสงของ  $Cu^{2+}$  ที่ตำแหน่ง 690 และ 910 นาโนเมตร เปลี่ยนแปลงไม่มากนักจึงส่งผลให้สีหลังการเผาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอมเขียว


สเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรดย่านใกล้ (Near IR) ในช่วงความยาวคลื่น 800 - 1500 นาโนเมตร ในรูปที่ 3 ของทัวร์มาลีนก่อนการเผาพบค่าการดูดกลืนแสงที่ตำแหน่งประมาณ 1316, 1430 และ 1478 นาโนเมตร ซึ่งเป็นค่าการดูดกลืนแสงของหมู่ OH ของโมเลกุลน้ำในโครงสร้างทัวร์มาลีนและพบไหล่พิค (shoulder) ที่ตำแหน่งประมาณ 1400 นาโนเมตร (ดังรูปแทรกในรูปที่ 4ค) การดูดกลืนแสงที่ตำแหน่ง 1430 นาโนเมตร ( $6993\text{ cm}^{-1}$ ) และ 1478 นาโนเมตร ( $6770\text{ cm}^{-1}$ ) เป็นการดูดกลืนแสงของกลุ่ม OH3 ซึ่งเป็น OH ของโมเลกุลน้ำที่อยู่บริเวณขอบของ hexagonal ring ของโครงสร้างทัวร์มาลีน (Reddy *et al.*, 2007; Castaneda *et al.*, 2000) ในขณะที่ตำแหน่ง 1316 นาโนเมตร ( $7598\text{ cm}^{-1}$ ) สัมพันธ์กับการดูดกลืนแสงของ OH1 ซึ่งเป็น OH ของโมเลกุลน้ำที่อยู่บริเวณตรงกลางของ hexagonal ring ของโครงสร้างทัวร์มาลีน (Reddy *et al.*, 2007; Castaneda *et al.*, 2000) ภายหลังการเผาพบว่าทัวร์มาลีนทุกตัวอย่างพบการพิคดูดกลืนแสงที่ตำแหน่งใหม่ที่ 1400 นาโนเมตร ( $7143\text{ cm}^{-1}$ ) เกิดขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทัวร์มาลีนที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส (ดังรูปแทรกในรูปที่ 4ค) จึงแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนส่งผลให้น้ำในโครงสร้างของทัวร์มาลีนมีการจัดเรียงตัวที่เปลี่ยนไป



รูปที่ 2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า  $a^*$  และ  $b^*$  ของตัววัสดุสีก่อนและหลังจากการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ  
ก) 400 องศาเซลเซียส, ข) 500 องศาเซลเซียส และ ค) 600 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของ  $\Delta E$  และ  $C^*$  ของตัววัสดุสีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 400, 500 และ 600 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4 ยูวีวิสิเบิลเนียร์อินฟราเรดสเปกตรัมของทัวร์มาลีนก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ ก) 400 องศาเซลเซียส, ข) 500 องศาเซลเซียส และ ค) 600 องศาเซลเซียส

#### 4. บทสรุป

ทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิกในงานวิจัยนี้เป็นชนิด Elbaite การนำทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งนี้มาปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการทางความร้อนสามารถให้สีฟ้าแกมเขียวสดแบบพาราอิม่าทัวร์มาลีนได้เนื่องจากมีธาตุ Mn และ Cu เป็นองค์ประกอบ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงคุณภาพทัวร์มาลีนสีม่วงจากแหล่งโมแซมบิกด้วยความร้อนในบรรยากาศแบบออกซิเดชันคือ 500 องศาเซลเซียส ผลของยูวีวิสิเบิลเนียร์อินฟราเรดสเปกตรัมสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของธาตุให้สีในทัวร์มาลีนได้ กล่าวคือค่าการดูดกลืนแสงที่ตำแหน่ง 525 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธ์กับ  $Mn^{3+}$  และค่าการดูดกลืนแสงที่ตำแหน่ง 690 และ 910 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธ์กับ  $Cu^{2+}$  มีผลต่อการให้สีฟ้า การเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ OH ในช่วงอินฟราเรดย่านใกล้แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการจัดเรียงตัวของโมเลกุลของน้ำในทัวร์มาลีน

#### 5. กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2550 จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ และขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการให้ความอนุเคราะห์ใช้เครื่อง EDXRF

#### 6. เอกสารอ้างอิง

Castaneda, C., Oliveira, E. F., Gomes, N., Pedrosa Soares, A. C. (2000) Infrared study of OH site in tourmaline from the elbaite-schorl series. *America Mineralogist*, 85, 1503-1507.

- Laurs, B. M., Zwaan, (Hanco) J. C., Breeding, C. M., Simmons, (Skip) W. B., Beaton, D., Rijdsdijk, K. F., et.al. (2008) Copper-bearing (Paraiba-type) tourmaline from Mozambique. *Gems & Gemology*, 44, 4-30.
- Merkel, P. B. and Breeding, C. M. (2009) Spectral differentiation between copper and iron colorants in gem tourmalines. *Gems & Gemology*, 45, 112-119.
- Reddy, B. J., Frost, R.L., Martens, W. N., Wain, D. L., Kloprogge, J. T.(2007) Spectroscopic characterization of Mn-rich tourmalines. *Vibration Spectroscopy*, 44, 42-49.
- Abduriyim, A., Kitawaki, H., Furuya, M., Schwarz, D. (2006) "Paraiba"-Type copper-bearing tourmaline from Brazil, Nigeria, and Mozambique: chemical fingerprint by LA-ICP-MS" *Gems & Gemology*, 42, 4-21.