
สมบัติของแผ่นใยไม้อัดจากใยมะพร้าวกับโฟมพอลิสไตรีนผสมสารหน่วงไฟ
Properties of Fiberboard Made from Coconut Coir/Polystyrene Foam
Containing Flame Retardant

มาลินี ชัยคุภกิจสินธุ์* ทิพย์รัตน์ พิฑูรทัศน์ พนิดา พุทธชาตสมบัติ และ รัชมาลินี สุเรงฤทธิ์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Malinee Chaisupakitsin* Tiparat Pitoonthud Panida Putthachartsombut
and Rutchamalinee Surerngrit

Department of Chemistry, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

บทคัดย่อ

ศึกษาความสามารถหน่วงไฟของสารเคมี 3 ชนิด Na_2HPO_4 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$ และ H_3BO_3 ที่ผสมในแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น 0.3 กรัม/ลบ.ซม. เตรียมแผ่นใยไม้อัดจากการผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับโฟมพอลิสไตรีนเหลือทิ้งในอัตราส่วนเส้นใยมะพร้าวต่อโฟมพอลิสไตรีน 85/15 โดยน้ำหนัก ใช้กาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ 15% ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ผลการทดลองพบว่า แผ่นใยไม้อัดที่ไม่ผสมสารหน่วงไฟมีอัตราการเผาไหม้ 1.85 มิลลิเมตรต่อนาที แผ่นใยไม้อัดที่มี $\text{Mg}(\text{OH})_2$ หรือ Na_2HPO_4 สามารถหยุดการเผาไหม้ด้วยตนเอง และแผ่นใยไม้อัดที่มี $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ผสมกับ Na_2HPO_4 ในปริมาณเท่ากันไม่เกิดการเผาไหม้ มอดูลัสยืดหยุ่นของแผ่นใยไม้อัดผสมสารหน่วงไฟเรียงลำดับดังนี้ $\text{Mg}(\text{OH})_2 > \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{HPO}_4 > \text{Na}_2\text{HPO}_4$ และสมบัติการพองตัวทางความหนาของแผ่นใยไม้อัดเรียงลำดับได้ดังนี้ $\text{Na}_2\text{HPO}_4 > \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{HPO}_4 > \text{Mg}(\text{OH})_2$ ไม่สามารถเตรียมแผ่นใยไม้อัดโดยใช้ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์กับเส้นใยที่มี H_3BO_3

คำสำคัญ : โฟมพอลิสไตรีน สารหน่วงไฟ แผ่นใยไม้อัด

Abstract

The flame retardant ability of 3 chemical reagents, Na_2HPO_4 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$ and H_3BO_3 on 0.3 g/cm^3 fiberboard were studied. Fiberboard was prepared between coconut coir and waste polystyrene foam at the ratio of coconut coir and waste polystyrene foam 85/15 by weight. 15% of phenol-formaldehyde was used as binder and samples were hot pressed at 100°C for 10 minutes. The experimental results found that burning rate for fiberboard without flame retardants was 1.85 mm./minutes. Fiberboard mixed with $\text{Mg}(\text{OH})_2$ or Na_2HPO_4 provided self-extinguishing property. Unburned property was found in fiberboard containing the equivalent of $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{HPO}_4$. Modulus of elasticity for fiberboard mixed with flame retardants showed in this order: $\text{Mg}(\text{OH})_2 > \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{HPO}_4 > \text{Na}_2\text{HPO}_4$. Thickness swelling property showed in this order $\text{Na}_2\text{HPO}_4 > \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{HPO}_4 > \text{Mg}(\text{OH})_2$. It was found that fiberboard can not prepared from phenol formaldehyde and H_3BO_3 .

Keywords : Polystyrene foam, Flame retardant, Fiberboard

Corresponding author. E-mail: kcmaline@kmitl.ac.th

แผ่นใยไม้อัดผสมระหว่างโพลีเอสเตอร์ลีนเหลือทิ้งกับเส้นใยธรรมชาติ อาทิเช่น เส้นใยอ้อย (มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และคณะ, 2547; Chaisupakitsin & Apichatsopit, 2005, 2006) เส้นใยมะพร้าว (มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และประวิทย์ อรุณไชควัฒนา, 2550, 2551, 2550) เส้นใยสับปะรด (ประภาพรณ หมั่นท่า และคณะ, 2549) และเส้นใยกล้วย (อัญชลี แทนนิล และคณะ, 2550) เป็นวัสดุคอมพอสิตที่มีสมบัติลดทอนเสียงได้โดยมีกายูเรียพอร์มาลดีไฮด์หรือฟีนอลพอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติดเส้นใยธรรมชาติเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่เป็นพิษ มีราคาถูก ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และเป็นฉนวนความร้อน ประเทศไทยมีเส้นใยธรรมชาติอยู่มากมายหลายชนิดและได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เส้นใยจากต้นกล้วยนำมาทำกระดาษ (มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และคณะ, 2549) เส้นใยจากอ้อยนำมาทำกระดาษและแผ่นใยไม้อัด (วรรณธรรม อุ่นจิตติชัย และจรัส ทองสถิตย์, 2538) สามารถเตรียมแผ่นใยไม้อัดจากแคลบ (Ajiwe & Okeoke, 1998) ไบซาใช้แล้ว (Yalinkilic *et al.*, 1998) ฟางข้าว (Yang & Kim, 2002) และฟางข้าวสาลี (Han *et al.*, 1998)

เส้นใยธรรมชาติเป็นอินทรีย์วัตถุที่สำคัญ หาได้ง่ายจากธรรมชาติ มีความหนาแน่นต่ำ ทำให้มีน้ำหนักเบา มีปริมาณมาก เกิดขึ้นได้ใหม่เรื่อยๆ จึงมีราคาถูกกว่าเส้นใยสังเคราะห์ ด้วยเหตุนี้เส้นใยธรรมชาติจึงนิยมใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติก โดยอาจเป็นทั้งสารตัวเติมและสารเสริมแรงเพื่อเป็นการลดต้นทุน สำหรับโพลีเอสเตอร์ลีน มีน้ำหนักเบา แข็งปานกลาง ราคาถูก มีสมบัติให้ออน้ำซึมผ่าน คุदन้ำต่ำ นิยมใช้เป็นฉนวนลดการสะท้อนของเสียงในโรงภาพยนตร์ ห้องซ้อมดนตรี และห้องอัดเสียง อย่างไรก็ตามโพลีเอสเตอร์ลีนเป็นวัสดุที่ติดไฟได้ บทบาทของโพลีเอสเตอร์ลีนที่ช่วยลดระดับเสียงเมื่อผสมกับเส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใยมะพร้าว และเส้นใยอ้อยแล้วเตรียมแผ่นใยไม้อัดนั้น มีรายงานว่าก่อนโพลีที่แทรกตัวอยู่ระหว่างเส้นใยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างผิวหน้าของโพลีกับเส้นใยและเส้นใยไม่จับตัวเป็นก้อน เมื่อคลื่นเสียงตกกระทบแผ่นใยไม้อัดโมเลกุลของอากาศในรูพรุนเกิดการสั่น เกิดแรงเสียดทานกับผิวผนังของช่องว่างแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ดังนั้นเมื่อพลังงานคลื่นเสียงตกกระทบและผ่านวัตถุที่มีรูพรุนออกมาพลังงานคลื่นเสียงจะลดลง (Yang & Kim, 2002; Chaisupakitsin & Apichatsopit 2005; มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และคณะ, 2550)

เนื่องจากอุบัติเหตุเพลิงไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัย สารเคมีหลายชนิดถูกนำมาใช้เพื่อหน่วงการติดไฟและช่วยให้ไฟลามช้าลง สารหน่วงไฟประเภทอนินทรีย์นิยมนำมาใช้กับพลาสติกเนื่องจากสลายตัวที่อุณหภูมิ 150-400°C ครอบคลุมอุณหภูมิการสลายตัวของพลาสติก (Troizsch, 1990) สารเหล่านี้ ได้แก่ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ($Mg(OH)_2$) ซึ่งเป็นสารที่ปราศจากแฮโลเจนจึงนิยมใช้กับพลาสติกหลายชนิด เมื่อได้รับความร้อนดูดพลังงานไว้ได้มากกว่าก่อนสลายตัวให้น้ำและแมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซึ่งเป็นสารที่ไม่เป็นพิษ (Sain, *et al.*, 2004) กรดบอริก (H_3BO_3) นอกจากใช้เป็นสารกำจัดแมลงสาปแล้วยังเป็นสารหน่วงไฟที่นิยมใช้กับไม้หรือวัสดุที่มีไม้เป็นองค์ประกอบโดยใช้หลักการอินทูเมสเซนส์ (intumescence) กล่าวคือเมื่อได้รับความร้อนสามารถทำให้เกิดชั้นชาร์บ์บนผิวของวัสดุที่ติดไฟจึงป้องกันความร้อนจากแหล่งความร้อนสู่วัตถุที่ยังสลายให้น้ำซึ่งเป็นตัวช่วยระบายความร้อนอีกด้วย (Horrocks & Price, 2001, Qing *et al.*, 2004) ไตรโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na_2HPO_4) หน่วงการติดไฟโดยใช้หลักการอินทูเมสเซนส์ เช่นเดียวกับ H_3BO_3 (Troizsch, 1990)

ในงานวิจัยนี้รายงานผลการติดไฟของแผ่นใยไม้อัดที่มีความหนาแน่น 0.3 กรัม/ลบ.ซม. เตรียมจากเส้นใยมะพร้าวผสมโพลีเอสเตอร์ลีนในอัตราส่วน 85/15 โดยน้ำหนัก ใช้ฟีนอลพอร์มาลดีไฮด์เป็นสารยึดติด เลือกสาร หน่วงไฟประเภทอนินทรีย์ 3 ชนิดคือ กรดบอริก (H_3BO_3) แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ($Mg(OH)_2$) และไตรโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na_2HPO_4) โดยศึกษาผลของสารเหล่านี้ต่อสมบัติกายภาพ สมบัติเชิงกล และความสามารถติดไฟของแผ่นใยไม้อัด

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง

1. สารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ กาวฟีนอลพอร์มาลดีไฮด์ (PF) ของบริษัท TOA (ความถ่วงจำเพาะที่ 25°C เท่ากับ 1.024 กรัม/ลบ.ซม., ความหนืดที่ 25°C เท่ากับ 97 cps., pH 13) โพลีเอสเตอร์ลีนจากบรรจุภัณฑ์สารเคมีในห้องปฏิบัติการ และเส้นใยมะพร้าวจากบริษัทอุตสาหกรรมใยมะพร้าวไทย

2. อุปกรณ์ เครื่องบด (Grinding mill) เครื่องร่อนพร้อมตะแกรง เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ (Universal Testing ยี่ห้อ LLOYD INSTRUMENTS รุ่น LR5K) เครื่องอัดร้อน (Compression machine) ความดัน 1200 psi และไมโครมิเตอร์ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.05 มม.

3. วิธีการทดลอง

3.1 เตรียมเส้นใยมะพร้าวโดยนำเส้นใยมะพร้าว (Coconut coir, CC) ซึ่งเป็นเส้นใยยาวเกี่ยวพันกันมาบด ตัดด้วยเครื่องบด ล้างสะอาด อบแห้งแล้วนำมาบดแยก เลือกขนาด 21-50 เมช มีค่า Aspect ratio เท่ากับ 43.93 อบเส้นใยมะพร้าวที่ 100°C จนน้ำหนักคงที่

3.2 การลดขนาดโฟม เก็บโฟมกันกระแทกที่มาพร้อมกับขวดสารเคมีมาตัดด้วยเครื่องตัดซึ่งจะได้โฟมมีขนาดต่างๆ กัน เพื่อให้ทราบว่าการบดแต่ละครั้งได้โฟมขนาดใดบ้าง มากน้อยเท่าใด ให้ชั่งน้ำหนักโฟมก่อนตัดและนำโฟมที่ตัดได้มา ร่อนผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ นำโฟมที่ผ่าน ตะแกรงแต่ละขนาดมาชั่งแล้วคำนวณหาปริมาณของโฟมซึ่ง ให้ผลดังนี้ โฟมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2 มม. มีอยู่ 25%, ขนาด 2-3 มม. มีอยู่ 35%, ขนาด 3-6 มม. มีอยู่ 39%, ขนาด 6 มม. มีอยู่ 1% w/w ในการทดลองนี้นำมาใช้ทั้งหมด โดยไม่มีการคัดแยกขนาด

3.3 การทำแผ่นใยไม้อัด

3.3.1 เตรียมสารละลายของสารหน่วงไฟ โดย ละลายสารหน่วงไฟได้แก่ กรดบอริก (H_3BO_3) แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์ ($Mg(OH)_2$) โดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na_2HPO_4) และ โดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na_2HPO_4) ผสมกับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ($Mg(OH)_2$) ในน้ำกลั่นให้มีความเข้มข้น 3% w/w

3.3.2 นำเส้นใยมาแช่ในสารละลายที่เตรียมได้ใน 3.3.1 เป็นเวลา 5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นจึงกรอง เอาแต่ส่วนเส้นใยไปอบที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง จนน้ำหนักคงที่ หาน้ำหนักของสารหน่วงไฟที่เข้าไปอยู่ในเส้นใย มะพร้าวได้ดังนี้ $Mg(OH)_2 = 0.45 \pm 0.05$, $Na_2HPO_4 = 0.40 \pm 0.02$, $Mg(OH)_2 + Na_2HPO_4 = 0.42 \pm 0.00$ $H_3BO_3 = 0.51 \pm 0.16$

3.3.3 ชั่งเส้นใยมะพร้าวใน 3.3.2 และโฟม พอลิโพรพิลีนมาผสมในถังผสม ค่อยๆ เทกาวพินอลฟอร์มาลดีไฮด์ 15% โดยเทียบกับน้ำหนักวัตถุดิบทั้งหมด ที่ละน้อยพร้อมกับปั่น กวนสารไปด้วยเพื่อให้กาวกระจายตัวไปบนเส้นใยมะพร้าวและ โฟมพอลิโพรพิลีนได้อย่างสม่ำเสมอ โฟมกระจายแทรกอยู่กับเส้นใย ได้ดีทำการปั่นกวนอย่างต่อเนื่องจนกว่ากาวหมดจึงหยุดเครื่องผสม จากนั้นเทลงแม่แบบขนาด 300 มม. x 300 มม. x 9 มม. อัดร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที นำ แผ่นใยไม้อัดที่ได้ออกจากแม่แบบทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 7 วัน ก่อนทำการทดสอบสมบัติ เพื่อให้ฟอร์มาลดีไฮด์ที่ไม่เกิด ปฏิกิริยาเชื่อมโยงระเหยออกไปพร้อมกับน้ำที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

4. การทดสอบสมบัติ

4.1 ความหนาแน่นของชิ้นงาน (Density) ตัดแผ่น ทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 ขนาด 90 x 90 มม. แล้วนำชิ้นทดสอบไปชั่งน้ำหนักอย่างละเอียด วัดความกว้าง และความยาวของชิ้นทดสอบขนาดกับความหนาแล้วหาค่าเฉลี่ย วัดความหนาของชิ้นทดสอบ 4 ตำแหน่งโดยใช้ไมโครมิเตอร์เป็นตัววัดแล้วหาค่าเฉลี่ยความหนา

$$\text{ความหนาแน่น (กรัม/ซม.}^3\text{)} = m_1 / V$$

เมื่อ m_1 = มวล (กรัม) V = ปริมาตร (ซม.³)

4.2 การดูดซึมน้ำ (Water absorption) ตัดชิ้น ทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 ขนาด 50 x 50 มม. แล้วนำชิ้นทดสอบไปชั่งก่อนการแช่น้ำ จากนั้นวางชิ้นทดสอบ ในระนาบเดียวกับระดับผิวน้ำโดยให้ขอบบนอยู่ใต้ผิวน้ำประมาณ 20 มล. ชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นควรวางห่างกันและห่างผนังของ ภาชนะพอสมควร เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 24 ชั่วโมงแล้วจึงนำ ชิ้นทดสอบขึ้นจากน้ำ โดยไม่มีการซับน้ำทำเช่นนี้ทุกชิ้นทดสอบ และทำเหมือนกันทุกสูตรจากนั้นนำไปชั่งหาน้ำหนักที่แน่นอน อีกครั้ง ใช้ชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นต่อหนึ่งสูตรการผลิตแผ่นใยไม้อัด แล้วหาค่าเฉลี่ย

$$\% \text{ การดูดซึมน้ำ} = [(W_2 - W_1) / W_1] \times 100$$

เมื่อ W_1 = น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม) W_2 = น้ำหนักหลังแช่น้ำ (กรัม)

4.3 การพองตัวทางความหนา (Thickness swelling) ตัดชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 ขนาด 50 x 50 มม. วัดความหนาชิ้นทดสอบทั้ง 4 มุม หาค่าเฉลี่ยเป็น ความหนา ก่อนแช่น้ำ นำชิ้นทดสอบไปแช่น้ำในภาชนะที่อุณหภูมิ ห้อง เมื่อแช่ชิ้นทดสอบครบ 24 ชั่วโมง แล้วจึงนำชิ้นทดสอบ ขึ้นจากน้ำและนำไปวัดความหนาตามตำแหน่งเดิม หาค่าเฉลี่ย เป็นความหนาหลังแช่น้ำ ใช้ชิ้นทดสอบ 5 ชิ้นต่อหนึ่งสูตรการผลิต แผ่นใยไม้อัดแล้วหาค่าเฉลี่ย

$$\% \text{ การพองตัวทางความหนา} = [(t_2 - t_1) / t_1] \times 100$$

เมื่อ t_1 = ความหนา ก่อนแช่น้ำ (มม.) t_2 = ความหนา หลังแช่น้ำ (มม.)

4.4 สมบัติเชิงกล การหาค่ามอดุลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, MOE) ตัดชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน JIS A 5908-1994 ขนาด 50 x 150 มม. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นรองรับซึ่งมีระยะห่าง 15 เท่าของความหนาของชิ้นทดสอบ ให้ ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากแท่นรองรับข้างละ 25 มม. เท่าๆ กันให้แรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ อัตราเร็วในการกด 10 มม./นาที เครื่องทดสอบสามารถกดได้สูงสุดถึง 5 นิวตัน ใช้ตัวอย่างชิ้นทดสอบ 4 ชิ้นต่อหนึ่งสูตรการผลิตแผ่นใยไม้อัด แล้วหาค่าเฉลี่ย

MOE (นิวตัน/มม.²) = $L^3 \Delta W / 4bt^3 \Delta S$

เมื่อ MOE = โมดูลัสยืดหยุ่น หน่วยเป็นเมกะพาสคัล

L = ระยะห่างของแท่นรองรับ หน่วยเป็นมม.

ΔW = แรงกดที่กระทำเพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรงหน่วยเป็นนิวตัน

ΔS = ระยะแ่นตัวของชิ้นไม้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเส้นกราฟเป็นเส้นตรงหน่วยเป็นมม.

b = ความกว้างของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นมม.

t = ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ หน่วยเป็นมม.

4.5 วิธีการทดสอบอัตราการเผาไหม้ (Rate of burning test) (ASTM D 635) นำตัวอย่างชิ้นไม้อัดที่วางไว้ 7 วัน ที่อุณหภูมิห้องแล้วมาตัดให้มีขนาด กว้าง 13 มม. x ยาว 125 มม. x หนา 9 มม. จำนวน 3 ชิ้นต่อ 1 ตัวอย่าง วัดความยาวจากส่วนปลายของชิ้นทดสอบด้านใดด้านหนึ่ง ให้ได้ความยาว 25 มม. ทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่ 1 จากนั้นวัดต่อไปอีก 75 มม. เป็นตำแหน่งที่ 2 (ดังแสดงในภาพที่ 1) จับชิ้นงานในแนวราบขนานกับพื้น นำตะเกียงเบนเสนวางอยู่บริเวณด้านล่างของแท่งชิ้นไม้อัดอีกด้านหนึ่งโดยให้ตะเกียงเบนเสนเอียงทำมุม 45° กับแนวราบ ปรับตำแหน่งของตัวอย่างให้เหมาะสม แล้วเลื่อนตะเกียงเข้าหาตัวอย่างเป็นเวลา 30 วินาที แล้วดึงตะเกียงออก บันทึกเวลาหลังจากดึงเปลวไฟออกจากตัวอย่างจนกระทั่งไฟดับ หากดึงเปลวไฟออกมาแล้วไฟดับทันทีให้บันทึกเวลาเป็น 0 วินาที หรือรายงานว่าอยู่ในระดับ “ไม่เกิดการเผาไหม้” หากขณะเผาไหม้เปลวไฟลามเลยขีดตำแหน่งที่ 1 ก่อนเวลา 30 วินาที หรือหลังเวลา 30 วินาที ให้จับเวลาใหม่โดยเริ่มจับที่ตำแหน่งที่ 1 แล้วรอจนกระทั่งเปลวไฟดับลงหรือถึง

ตำแหน่งที่ 2 ถ้าตัวอย่างติดไฟเพียงครั้งทางแล้วดับให้รายงาน ว่าอยู่ในระดับ “สามารถหยุดการเผาไหม้ได้ด้วยตัวเอง” สำหรับ ตัวอย่างที่ติดไฟได้ต้องวัดอัตราการลามไฟในหน่วย มม. ต่อ นาทีและรายงานผลเป็น “อัตราการเผาไหม้”

วิธีการคำนวณ อัตราการเผาไหม้ (Rate of burning) = $S / (t - t_1)$


เมื่อ S คือ ความยาวชิ้นงานในช่วงที่กำหนด = 75 มม.

t_1 คือ เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้เริ่มต้นจนถึงขีดแรก (นาที)

t คือ เวลาที่ใช้ในการเผาไหม้เริ่มต้นจนถึงขีดที่สอง (นาที)

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง

ในการวิจัยนี้เตรียมแผ่นใยไม้อัด 5 สูตร แต่ละสูตรมีความหมายดังตารางที่ 1 ผลการขึ้นรูปแผ่นใยไม้อัดพบว่าสามารถขึ้นรูปแผ่นใยไม้อัดได้เกือบทุกสูตรยกเว้นสูตรที่ 5 ซึ่งเป็นโพลีลิสไตรีนที่ผสมเส้นใยมะพร้าวแช่ในสารละลาย H_3BO_3 ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ ทั้งๆ ที่ H_3BO_3 เป็นสารเคมีที่นิยมใช้กับไม้เพราะจะหน่วงการติดไฟได้ (Qing *et al.*, 2004) เนื่องจากในการทดลองนี้ใช้กาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์มี pH 13 ซึ่งเป็นสภาวะเบสกา ว ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เกิดปฏิกิริยาการเชื่อมโยงได้ดี (Poljansek, I., 2005) แต่ H_3BO_3 เป็นกรดมี pH อยู่ในช่วง 3.7-6.1 (ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายที่เตรียม, www.rosemill.com/html/msds/boric_ph) อาจไปลดทอนความเป็นเบสของกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ลง ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาเชื่อมโยงได้น้อยหรือไม่เกิดเลย แสดงว่าชนิดของสารหน่วงไฟมีผลต่อการเลือกใช้กาวเพื่อขึ้นรูปแผ่นใยไม้อัด ดังนั้นผลการทดลองต่างๆ จึงไม่มีผลของสูตรที่ 5



ภาพที่ 1 แสดงชิ้นไม้อัดที่ใช้ในการทดสอบอัตราการเผาไหม้

ตารางที่ 1 สูตรของแผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยมะพร้าวเคลือบสารกันการลามไฟและโพรพอลิสไตรีน

สูตรที่	เส้นใย 85 / โพรพอล15/สารกันลามไฟ 3%	ผลการขึ้นรูปแผ่น
1	เส้นใยมะพร้าว + โพรพอลิสไตรีน	✓
2	เส้นใยมะพร้าว + โพรพอลิสไตรีน + Mg(OH) ₂	✓
3	เส้นใยมะพร้าว + โพรพอลิสไตรีน + Na ₂ HPO ₄	✓
4	เส้นใยมะพร้าว + โพรพอลิสไตรีน + Mg(OH) ₂ + Na ₂ HPO ₄	✓
5	เส้นใยมะพร้าว + โพรพอลิสไตรีน + H ₃ BO ₃	✗

ผลการศึกษสมบัติทางกายภาพ

การดูดซึมน้ำ


มีรายงานมาก่อนว่าค่าการดูดซึมน้ำขึ้นกับปริมาณของเส้นใยและชนิดของเส้นใย (มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และคณะ, 2547, 2549; มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และประวิทย์ อรุณโชควัฒนา, 2550, 2551; ประภาพรรณ หมั่นทำ และคณะ, 2549; อัญชลี แทนนิล และคณะ, 2550) ซึ่งในการทดลองนี้ทุกสูตรใช้เท่ากันและใช้เส้นใยมะพร้าวเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาภาพที่ 2 พบว่า ค่าการดูดซึมน้ำของแผ่นใยไม้อัดที่ได้จากการทดลองนี้ต่างกันโดยเรียงลำดับได้ดังนี้ สูตรที่ 1 (211%) > สูตรที่ 2 (169%) เท่ากับ สูตรที่ 4 (169%) > สูตรที่ 3 (159%) ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสูตรที่ 1 เตรียมจากเส้นใยมะพร้าวที่ไม่ได้ผ่านการแช่สารหน่วงไฟจึงมีค่าการดูดซึมน้ำสูงที่สุดถึง 211% เนื่องจากเส้นใยมะพร้าว มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบหลักโดยเซลลูโลส

มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่มีขั้วสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ทำให้เส้นใยมะพร้าวดูดซึมน้ำได้ สำหรับสูตรที่เส้นใยมะพร้าวแช่ด้วยสารหน่วงไฟชนิดต่างๆ พบว่าแผ่นใยไม้อัดผสมโพรพอลิสไตรีนที่เตรียมได้นั้นดูดน้ำได้ต่ำกว่า ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นเบสของสารหน่วงไฟทำให้หมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยมะพร้าวเปลี่ยนเป็นหมู่ -O⁻ บางส่วน จึงทำให้ดูดซึมน้ำได้ลดลง (มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และคณะ, 2549; Yalinkilic *et al.*, 1998; Yang *et al.*, H.S, 2002)

การพองตัวทางความหนา


จากภาพที่ 3 พบว่า ค่าการพองตัวของแผ่นใยไม้อัดที่ได้จากการทดลองนี้ต่างกัน เรียงลำดับได้ดังนี้ สูตรที่ 1 (7.70%) > สูตรที่ 3 (6.27%) > สูตรที่ 4 (4.72%) > สูตรที่ 2 (3.64%) สูตรที่ 1 เตรียมจากเส้นใยมะพร้าวที่ไม่ได้ผ่านการแช่สารหน่วงไฟมีค่าการพองตัวสูงที่สุดที่ 7.70% สำหรับสูตรที่ 2 สูตรที่ 3

การดูดซึมน้ำ



ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้ำกับสูตรต่างๆ

การพองตัวของความหนา




ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการพองตัวของความหนากับสูตรต่างๆ

และสูตรที่ 4 ค่าการพองตัวแตกต่างกันอย่างชัดเจนแสดงว่าเป็นผลจากสารหน่วงไฟที่มีอยู่ สูตรที่ 2 ซึ่งเตรียมจากเส้นใยมะพร้าวผ่านการแช่สารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ($Mg(OH)_2$) มีค่าการพองตัวต่ำที่สุดที่ 3.64% ทั้งนี้เพราะสภาวะเบสเป็นสภาวะที่เหมาะสมในการสร้างพันธะเชื่อมโยงของกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนั้นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีความเป็นเบสแก่ pH 9.5-10.5 จึงช่วยให้กาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เชื่อมโยงกันได้ดี ชื้นงานแข็งแรง ค่าการพองตัวจึงต่ำที่สุด สำหรับสูตรที่ 3 ใช้เส้นใยมะพร้าวที่ผ่านการแช่สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na_2HPO_4) ซึ่งเป็นเบสอ่อนกว่าเล็กน้อยมี pH 9.0-9.4 พันธะเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นอาจน้อยกว่าจึงทำให้พองตัวได้มากกว่า

สูตรที่ 2 สำหรับสูตรที่ 4 ซึ่งใช้เส้นใยมะพร้าวที่แช่สารหน่วงไฟผสมระหว่างแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตพบว่า ค่าการพองตัว 4.72% ซึ่งอยู่ระหว่างสูตรที่ 2 กับสูตรที่ 3 แสดงว่าพันธะเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในแผ่นใยไม้อัดสูตรนี้น้อยกว่าสูตรที่ 2 แต่มากกว่าสูตรที่ 3 อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบค่าการพองตัวของความหนาระหว่างแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีสารหน่วงไฟ (สูตรที่ 1) กับแผ่นใยไม้อัดที่มีสารหน่วงไฟพบว่าแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีสารหน่วงไฟพองตัวได้มากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหมู่ไฮดรอกซิล ($-OH$) ของเซลลูโลสยังอยู่ในสภาพเดิม จึงมีสมบัติดูดน้ำได้ดีแผ่นใยไม้อัดจึงพองตัวได้มากกว่าแม้ว่าน่าจะมีพันธะเชื่อมโยงมากที่สุด

มอดูลัสยืดหยุ่น



ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ามอดูลัสยืดหยุ่นกับสูตรต่างๆ

การศึกษาสมบัติเชิงกล

มอดูลัสยืดหยุ่น

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่นหมายถึงความแข็งแรงของพันธะในชิ้นงานที่จะรับและกระจายแรงเมื่อมีแรงมาตกกระทบพิจารณาจากภาพที่ 4 พบว่า ในบรรดาสูตรที่ผสมสารหน่วงไฟสูตรที่ 2 ซึ่งเตรียมจากเส้นใยมะพร้าวผ่านการแช่สารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นสูงสุด 178.94 (± 20.05) MPa และสูตรที่ 3 ซึ่งใช้เส้นใยมะพร้าวผ่านการแช่สารละลายไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นต่ำที่สุด 58.73 (± 16.76) MPa แสดงว่าแผ่นใยไม้อัดที่มีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มีพันธะเชื่อมโยงมากกว่าแผ่นใยไม้อัดที่มีไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต จึงมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นสูงกว่าสูตรที่ 4 เป็นแผ่นใยไม้อัดที่เตรียมจากเส้นใยมะพร้าวแช่สารหน่วงไฟผสมระหว่างแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์กับไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่น 86.03 (± 10.41) MPa ซึ่งอยู่ระหว่างสูตรที่ 2 กับสูตรที่ 3 ซึ่งหมายถึงพันธะเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นในสูตรที่ 4 น้อยกว่าสูตรที่ 2 แต่มากกว่าสูตรที่ 3 สำหรับสูตรที่ 1 ที่ใช้เส้นใยมะพร้าวไม่ได้ผ่านการแช่สารหน่วงไฟมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่นสูงเท่ากับ 161.28 (± 13.05) MPa ซึ่งน้อยกว่าแผ่นใยไม้อัดที่ผสมแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ ทั้งนี้อาจเนื่องจากแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีค่า Mohs hardness 2.5 (www.magnesiaspecialties.com) ช่วยเพิ่มความแข็งให้กับเส้นใย

สมบัติการหน่วงไฟ

จากตารางที่ 2 พบว่าสูตรที่ 2, 3 และ 4 ที่ใช้เส้นใยมะพร้าวผ่านการแช่สารละลายสารหน่วงไฟสามารถกันไฟลามได้ ส่วนสูตรที่ 1 ที่ใช้เส้นใยมะพร้าวไม่ได้ผ่านการแช่สารหน่วงไฟ

ตารางที่ 2 ชนิดของสารกันการลามไฟและลักษณะเมื่อถูกไฟของแผ่นใยไม้อัดสูตรต่างๆ

สูตรที่	อัตราส่วน CC/EPS	ชนิดและความเข้มข้นสารกันการลามไฟ (%)		อัตราการเผาไหม้ (มม./นาที)	สามารถหยุดการเผาไหม้ได้ด้วยตัวเอง	ไม่เกิดการเผาไหม้
		Mg(OH) ₂	Na ₂ HPO ₄			
1	85/15	-	-	1.85 \pm 0.04	-	-
2	85/15	3	-	-	✓	-
3	85/15	-	3	-	✓	-
4	85/15	1.5	1.5	-	-	✓

หมายเหตุ CC/EPS = เส้นใยมะพร้าว/โฟมพอลิสไตรีน



ภาพที่ 5 ภาพชิ้นงานจากการเผาไหม้ของแผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยกับโฟมพอลิสไตรีน ก. ชิ้นทดสอบที่ไม่มีการผสมสารกันการลามไฟ ข. ชิ้นทดสอบที่หยุดการเผาไหม้ได้ด้วยตัวเอง ค. ชิ้นทดสอบที่ไม่เกิดการเผาไหม้

สามารถติดไฟได้และหาค่าอัตราการเผาไหม้ได้เท่ากับ 1.85 มม./นาที ผลการทดลองสนับสนุนว่าสารหน่วงไฟที่ติดอยู่บนเส้นใยมะพร้าวช่วยให้แผ่นใยไม้อัดผสมระหว่างเส้นใยมะพร้าวกับโฟมพอลิสไตรีนมีสมบัติเผาไหม้ช้ากว่าแผ่นใยไม้อัดที่เส้นใยไม่ได้แช่สารหน่วงไฟ

ลักษณะของชิ้นทดสอบแผ่นใยไม้อัดเมื่อเผาไฟแสดงดังภาพที่ 5 ผลจากการทดลองพบว่า สูตรที่ 1 ให้ลักษณะการติดไฟดังภาพ 5ก เผาไหม้ใช้เวลานานที่สุด ส่วนสูตรที่ 2 แผ่นใยไม้อัดที่ผสม Mg(OH)₂ สามารถหยุดการเผาไหม้ได้ด้วยตัวเอง เพราะติดไฟได้แต่ดับก่อนถึงระยะที่กำหนดขีดที่สองให้ลักษณะการติดไฟ

ตารางที่ 3 สรุปสมบัติกายภาพ สมบัติเชิงกลและการติดไฟของแผ่นใยไม้อัดสูตรต่างๆ


สมบัติ	สูตรที่				
	1	2	3	4	5
ความหนาแน่น (กรัม/ซม. ³)	0.2806	0.3102	0.3002	0.3118	X
มอดุลัสยืดหยุ่น MOE(MPa)	161.28±13.05	178.93±20.05	58.73±16.76	86.02±10.41	X
การดูดซึมน้ำ 24 ชม. (%)	211.03±12.22	169.76±10.63	159.33±11.26	169.29±13.60	X
การพองตัวทางความหนา 24 ชม. (%)	7.71±0.80	3.64±0.45	6.27±0.62	4.72±0.46	X
สมบัติกันการลามไฟ	อัตราการเผาไหม้ 1.85±0.04 มม./นาที	สามารถหยุด การเผาไหม้ได้ ด้วยตัวเอง	สามารถหยุด การเผาไหม้ได้ ด้วยตัวเอง	ไม่เกิด การเผาไหม้	X

หมายเหตุ X = แผ่นใยไม้อัดที่ได้ไม่สามารถนำมาทดสอบได้ เนื่องจากขึ้นรูปชิ้นงานไม่ได้


ดังภาพ 5ข Mg(OH)₂ มีอุณหภูมิการสลายตัวในช่วง 330-350°C และเอนทัลปีของการสลายตัว 328 cal/g (enthalpy of decomposition, ΔH) เป็นปฏิกิริยาคูดความร้อนจึงเท่ากับเป็นการลดความร้อนให้กับวัตถุ ขณะเดียวกันสลายตัวให้อิออนน้ำ ซึ่งจะทำหน้าที่เจือจางเชื้อเพลิงในวัฏภาคของก๊าซ นอกจากนี้แมกนีเซียมออกไซด์ที่เกิดขึ้นยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยลดการเสื่อมสภาพของชิ้นวัสดุอีกด้วย (www.magnesiaspecialties.com) ปรากฏการณ์เช่นเดียวกันนี้

พบในสูตรที่ 3 แผ่นใยไม้อัดที่ผสม Na₂HPO₄ สำหรับสูตรที่ 4 แผ่นใยไม้อัดที่ผสม Mg(OH)₂+Na₂HPO₄ พบว่าไม่เกิดการเผาไหม้ เพราะแม้ว่าจะติดไฟแต่ดับเองก่อนถึงระยะที่กำหนดขีดที่หนึ่ง ให้ลักษณะการติดไฟดังภาพ 5ค แสดงว่า Mg(OH)₂+Na₂HPO₄ ให้ผลป้องกันไฟเสริมกัน

การสลายตัวเมื่อได้รับความร้อนของ Mg(OH)₂



กลไกปฏิกิริยาที่คาดว่าจะเกิดระหว่าง Mg(OH)₂ กับเส้นใยมะพร้าว และการสลายตัวเมื่อได้รับความร้อน



เส้นใยมะพร้าวแช่ Mg(OH)₂

Mg(OH)₂ ที่ติดบนเส้นใยมะพร้าว

Mg(OH)₂สลายตัวเมื่อเส้นใยมะพร้าวถูกเผา

สำหรับสารหน่วงไฟที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบมีรายงานว่า ให้ผลดีกับวัตถุที่มีออกซิเจนอยู่มากเช่นไม้หรือเส้นใยเซลลูโลสหรือพลาสติกที่มีออกซิเจนอยู่ในโครงสร้าง โดยความร้อนทำให้เกิดกรดฟอสฟอริกซึ่งจะดูดน้ำออกจากวัตถุที่ถูกเผาทำให้เกิดชาร์ (Horrocks & Price, 2001).

สรุปผลการทดลอง

สารอนินทรีย์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Mg(OH)₂) หรือ ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na₂HPO₄) สามารถใช้ผสมกับเส้นใยมะพร้าว โฟมพอลิสไตรีนและกาพินอลพอร์มาลดีไฮด์แล้วผลิตแผ่นใยไม้อัดที่หยุดการเผาไหม้ได้ด้วยตนเอง ในกรณีที่น่าสารหน่วงไฟ Mg(OH)₂ กับ Na₂HPO₄ มาผสมอย่างละ

เท่าๆ กันก็จะให้ผลเสริมกัน โดยไม่เกิดการเผาไหม้ เนื่องจากสารเหล่านี้เป็นเบสทำให้ปฏิกิริยาเชื่อมโยงของฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์เกิดได้ดี สารหน่วงไฟเหล่านี้ทำให้สมบัติการดูดซึมน้ำและสมบัติการพองตัวทางความหนาของแผ่นใยไม้อัดลดลงเมื่อเทียบกับแผ่นใยไม้อัดที่ไม่มีสารหน่วงไฟ ในทางตรงข้ามเมื่อใช้ H_3BO_3 ซึ่งเป็นกรดไม่สามารถขึ้นรูปแผ่นใยไม้อัดได้

เอกสารอ้างอิง

- มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ สิรินันท์ วิริยะสุนทร และสุพรรณษา ออกสุข. (2547). แผ่นใยไม้อัดชนิดใหม่จากเส้นใยชานอ้อยผสมโฟมพอลิสไตรีน. *วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*, 26(1), 99-106.
- มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และประวิทย์ อรุณโชควัฒนา. (2550). ผลของขนาดเส้นใยมะพร้าวที่มีต่อสมบัติของแผ่นใยไม้อัดทำจากเส้นใยมะพร้าวผสมโฟมพอลิสไตรีนเหลือทิ้ง. *วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง*, 16(1), 47-59.
- มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ และประวิทย์ อรุณโชควัฒนา. (2551). สมบัติเชิงกล สมบัติกายภาพ และการดูดซึมน้ำของแผ่นใยไม้อัดผสมเปรียบเทียบกับระหว่างเส้นใยอ้อยและเส้นใยมะพร้าว. *วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง*, 17(1), 74-85.
- มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ วรางคนา วงศ์ลีโรจน์กุล อภิสรา เรืองกุล และอรณลิน ศิริวรรณ. (2550). แผ่นดูดซึมน้ำจากวัสดุประกอบเส้นใยมะพร้าวผสมโฟมพอลิสไตรีน. *วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*, 15(2), 54-60.
- ประภาพรพรหม หมั่นท่า อรพิม กาญจนรัตน์ และรัชตะ ละม้ายอินทร์. (2549). *โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี การศึกษาสมบัติการกันเสียง สมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของแผ่นใยไม้อัดจากใบสับปะรด และโฟมพอลิสไตรีน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*.
- อัญชลี แทนนิล อัญชิสรา วงศ์ศิลารัตน์ และโสภณา อภิชิตสกุลชัย. (2550). *โครงการพิเศษระดับปริญญาตรีการเตรียมแผ่นใยไม้อัดจากเส้นใยกากกล้วยน้ำว้าผสมโฟมพอลิสไตรีนที่ใช้แล้วโดยใช้กากฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*.

- มาลินี ชัยศุกกิจสินธุ์ เกวลิน ชันธุ์ชัยภูมิ และศักดิ์สิทธิ์ ดอนมอญ. (2549). การพัฒนาและดัดแปรกากกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์. *วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง*, 15(1), 12-23.
- วรธรรม อุ่นจิตติชัย และจรัล ทองสถิตย์. (2538). พฤติกรรม การติดคืนและการหดตัวทางความหนาของแผ่นในการผลิตแผ่นใยไม้อัดฉนวนจากชานอ้อย. *กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักงานวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้*. 5-29 หน้า.
- Ajiwe, V.I.E., & Okeoke, C.A. (1998). A Pilot Plant for Production of Ceiling boards from Rice Husks. *Bioresource Technology*, 66, 41-43.
- Chaisupakitsin, M., & Apichatsopit, T. (2005). The Role of Recycle Waste Polystyrene Foam on Physical and Mechanical Properties of Novel Ceiling Boards. *Thammasat International Journal of Science and Technology*, 10(3), 9-17.
- Chaisupakitsin, M., & Apichatsopit, T. (2006). Acoustical Properties of Ceiling Boards made from the Mixtures of Bagasses and Wasted polystyrene. *Journal of the National Research Council of Thailand*, 38(1), 1-12.
- Han, G., Zhang, C., Zhang, D., Umemura, K., & Kawai, S. (1998). Upgrading of Urea-formaldehyde – bonded Reed and Wheat Straw Particleboards using Silane Coupling agents. *Journal of Wood Science*, 44, 282-286.
- Horrocks, A.R., & Price, D. (2001). Fire Retardant Material *Institute of Natural Fibers*, (pp.55-300). Pozan. Poland.
- Poljansek, I., & Krajnc, M. (2005). Characterization of Phenol-formaldehyde prepolymer Resins by In Line FT-IR Spectroscopy. *Acta Chimica Slovenica*, 52, 238-244.
- Qing, W., Jain, L., & Jerrold, E.W. (2004). Chemical Mechanism of Fire Retardance of Boric acid on Wood. *Wood Science Technology*, 38, 375-389.

- Sain, M., Park, S.H., Sukara, F., & Law, S. (2004). Flame Retardant and Mechanical properties of Natural fibre-PP composites containing Magnesium hydroxide. *Polymer Degradation and Stability*, 83(2), 363-367.
- Troizsch, H.J. (1990). Flame Retardants. In R.Gachter (Ed.), *Plastics Additives Handbook* 3rd (pp.709-724) Munich Hanser Publishers.
- Yalinkilic, M.K., Imamura, Y., Takahashi, M., Kalaycioglu, H., Nemli, G., Demirci, Z., & Ozdemir, T. (1998). Biological, Physical and Mechanical Properties of Particleboard Manufactured from Waste Tea Leaves. *Int. Biodeterior Biodegradation*, 41, 75-84.
- Yang, H.S., Kim, D.J., & Kim, H.J. (2002). Rice Straw-Wood Particle Composite for Sound Absorbing Wooden Construction Materials. *Bioresource Technology*, 86, 117-121.
- www.magnesiaspecialties.com/magshield-overview.htm
- www.rosemill.com/html/msds/boric_ph