
แม่เหล็กกระดับนาโนและการประยุกต์ใช้เป็นตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก Nanomagnetism and Its Application as Magnetic Recording

ชัยศักดิ์ อิสโร*

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Chaisak Issro*

Department of Physics, Faculty of Science, Burapha University

บทคัดย่อ

ปัจจุบันวัสดุแม่เหล็กกระดับนาโนได้มีการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในตัวบันทึกของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แต่เนื่องจากขนาดของเกรนมีผลกระทบต่อการเกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์พาราแมgnetically ของวัสดุ ส่งผลให้บิตมีพฤติกรรมไม่เสถียรต่อความร้อน ดังนั้นขนาดเกรนของวัสดุในตัวบันทึกไม่สามารถทำให้มีขนาดเล็กลงได้ จึงจำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางเพื่อคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาการเพิ่มความหนาแน่น เทคนิคที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาในปัจจุบัน ได้แก่ เทคนิคการบันทึกในแนวตั้ง ซึ่งอาศัยหลักการการเรียงตัวของแมgnite เช่นเดียวกับตัวบันทึกให้มีทิศตั้งฉากกับระนาบของดิสก์ ขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีการสร้างรูปแบบของบิตในระดับนาโนมีหลากหลายวิธีได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก โดยการสร้างรูปแบบของบิตให้มีขนาดเล็ก มีรูปแบบสม่ำเสมอ และความหนาแน่นสูง วิธีการกัดเซาะด้วยเทคนิคแบบกัดเซาะ (lithography) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถสร้างรูปแบบของบิตให้มีขนาดได้เล็กกว่า 100 นาโนเมตร (nm) ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ในบทความยังได้ร่วบรวมข้อมูลและแนวคิดอื่นๆ ที่น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในอนาคต

คำสำคัญ : แม่เหล็กกระดับนาโน ตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก

Abstract

Currently, nanomagnetism has been investigated and applied for using as a magnetic recording of hard disk drive. However, the small of grain sizes leads to the superparamagnetism phenomenon, the instability of bit due to the thermal activation. Therefore increasing in the density of the magnetic recording is needed to be conducted by specific techniques such as the perpendicular recording. This technique is based on the perpendicular orientation of the magnetization to the disk surface. In addition, the technology in nanoscale has become an important to employ an increase of magnetic recording density by fabricating a pattern in a very small bit, regular and high density. The technological lithography is one of other techniques that is currently interested due to the pattern of bits can be made smaller than 100 nanometer. Furthermore, other details on future hard disk drive technologies are reviewed in this article.


Keywords : nanomagnetism, magnetic recording

*E-mail: ichaisak@yahoo.com

1. บทนำ

นาโนเทคโนโลยี เป็นหัวข้องานวิจัยในปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีจะมีการศึกษามากมายในหลาย ๆ ด้าน แต่หนึ่งในนั้นอันได้แก่ การศึกษานาโนเทคโนโลยีของวัสดุแม่เหล็กเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีของการบันทึกข้อมูล ปัจจุบันตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กได้มีบทบาทสำคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ทั้งการนำไปใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลเสียง ภาพ และตัวบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive) รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีของวัสดุแม่เหล็กไปพัฒนาในการผลิตหน่วยความจำชั่วคราวหรือหน่วยความจำเข้าลิ๊งค์ได้แบบสุ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อเรียกว่า magnetic random access memory (MRAM) ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลอยู่ได้เมื่อไฟฟ้าดับ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ได้มีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีมา ก่อนหน้านี้ ไม่น้อยกว่า 50 ปี แต่ไม่มีการกล่าวถึงเช่นการผลิตเซ็นเซอร์ของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รวมทั้งการผลิตพิล์มบางแม่เหล็กที่มีความหนาในระดับนาโนเมตร สำหรับพัฒนาการของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มากกว่า 50 เท่าตัว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 年由 บริษัทโทบิเย็มได้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตัวแรกขึ้นมาชื่อ RAMAC (Thomson & Best, 2000) ซึ่งมีความจุรวมที่ 5 เมกะไบต์ (Mb) ความหนาแน่น 2 กิโลไบต์ต่อตารางนิ้ว (kb/in^2) หลังจากนั้นได้มีการผลิตและพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มาโดยตลอด ซึ่งคาดว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้า น่าจะมีการผลิต ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีความหนาแน่นได้สูงกว่า 600 จิกะไบต์ต่อตารางนิ้ว (Gb/in^2) ออกสู่ตลาดได้

การเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นกับปัจจัยผลิตและพัฒนาการของหัวอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ [ภาพที่ 1] แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณสองเท่า (ปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40) และพบว่าการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จะใช้เวลาสั้นกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนของทรานซิสเตอร์ในหนึ่งวงจรรวม (an integrated circuit) ตามกฎของ Moore (Moore's law) ที่ลังเกตว่าทุกๆ ลิบแปดเดือน จำนวนทรานซิสเตอร์ในหนึ่งวงจรรวม จะสามารถเพิ่มขึ้นได้เป็นจำนวนสองเท่า



ภาพที่ 1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์กับเวลา (Kaitsu et al., 2006)

เมื่อเราพิจารณาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีความหนาแน่นมากกว่า 70 จิกะไบต์ต่อตารางนิ้ว พบว่าขนาดของหนึ่งบิท ในตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะมีขนาดเข้าสู่นาโนสเกล หรือเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี (คำจำกัดความของนาโนเทคโนโลยีจะพิจารณาจากลิ๊งค์ที่มีขนาดเล็กกว่า 100 นาโนเมตร) บิทเป็นบริเวณที่ประกอบไปด้วย เกรนหลาย ๆ เกรน ของวัสดุแม่เหล็กที่ใช้ทิศทางของแมgnition (magnetization) เป็นตัวกำหนดค่าตัวเลขให้เป็น 0 หรือ 1 สำหรับใช้ในการอ่านและการบันทึกข้อมูล แต่ต้องใช้การลดขนาดเกรนของวัสดุแม่เหล็กในตัวบันทึกให้เล็กลง ย่อมก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ชูปเปอร์พาราแมกнетิก (superparamagnetic) ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว นี้ เมื่อเกิดในวัสดุแม่เหล็กชนิดเฟอร์โรแมกเนติก (ferromagnetic) ที่มีเกรนขนาดเล็ก ทำให้วัสดุแม่เหล็กเกิดพฤติกรรม คล้ายกับวัสดุแม่เหล็กชนิดพาราแมกเนติก (paramagnetic) แม้ว่าวัสดุจะมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิคิรุ (Curie temperature) ก็ตาม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กของอนุภาคของสารแม่เหล็กได้ง่าย และเป็นเหตุให้อิทธิพลของพลังงานความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิสามารถที่จะทำให้เกิดการสูญเสียข้อมูลของตัวบันทึกในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ ดังนั้นการทราบขนาดอนุภาคของวัสดุแม่เหล็กที่ยังคงสภาพความเป็นแม่เหล็กชนิดเฟอร์โรแมกเนติก จึงมีความจำเป็น

ต่อการพัฒนาการเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากการบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบแนวอน (longitudinal recording) ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเพิ่มความหนาแน่นเม่าวัสดุเกิดสภาพภาวะซูปเปอร์พาราแมกнетิก ทำให้นักวิจัยมีแนวความคิดที่จะเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยใช้แนวทางใหม่ นั้นคือ พัฒนาการบันทึกข้อมูลแบบแนวตั้ง (perpendicular recording) ซึ่งจะสามารถลดขนาดของบิตให้มีขนาดเล็กลงได้ แต่อย่างไรก็ตามขนาดของหัวอ่านและหัวบันทึกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำเป็นต้องมีขนาดเล็กลงด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้มีการนำหัวชนิด giant magnetoresistance (GMR) (Schuhl & Lacour, 2005) มาใช้แทนหัวอ่านแบบเดิม ซึ่งหลักการทำงานของหัว GMR นั้น ใช้การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานทางไฟฟ้ากับสถานะspin ที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง อันประกอบด้วยชั้นฟิล์มบางของโลหะ แม่เหล็กชนิดเฟอร์โรแมกเนติกและโลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็ก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กภายนอกในการอธิบายการทำงานของหัว GMR นั้นใช้สถานะspin ซึ่งเป็นสมบัติเชิงความตั้งของอิเล็กตรอน ผลงานการคิดค้นดังกล่าวนี้ ทำให้ Peter Gruenberg และ Albert Fert ได้รับรางวัลโนเบลสาขาพิสิกส์ในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาในข้างต้น การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ให้มีความหนาแน่นได้สูงถึง 600 จิกะไบท์ต่อตารางนิ้วนั้น ขนาดของบิตจะอยู่ที่ประมาณ 15 นาโนเมตร ปัจจุบันโลหะผสมชนิดที่มีโครงสร้างแบบ L₁₀ เช่น เหล็ก-แพลตินัม (FePt), โคบอล-แพลตินัม (CoPt) และ เหล็ก-แพลลาเดียม (FePd) เป็นที่สนใจ ในอุตสาหกรรมของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เนื่องจากโลหะผสมเหล่านี้ มีขนาดเกรนที่เล็กกว่า 10 นาโนเมตร และยังคงสภาพแม่เหล็กชนิดเฟอร์โรแมกเนติกอยู่ โดยเฉพาะเหล็ก-แพลตินัม มีขนาดเกรนประมาณ 2-3 นาโนเมตร ที่จะเกิดปรากฏการณ์ของซูปเปอร์พาราแมกเนติกขึ้น ซึ่งในบทความนี้ จะได้กล่าวถึงรายละเอียดพื้นฐานทางพิสิกส์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในหัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก เช่น ผลของอุณหภูมิต่อสภาพความเสถียรของหัวบันทึก ขนาดเกรนที่ทำให้สูญเสียสภาพความเสถียรและแม่เหล็ก หรือเข้าสู่สภาพที่เรียกว่าซูปเปอร์พาราแมกเนติก รวมทั้งนาโนเทคโนโลยีของการสร้างรูปแบบบิท และแนวทางการพัฒนาหัวบันทึกชนิดแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในอนาคต

2. หัวบันทึกชนิดแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์


ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ประกอบด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วน เช่น ส่วนของ หัวบันทึก, หัวอ่าน-หัวบันทึก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น ในส่วนของหัวบันทึกนั้น จะประกอบไปด้วยชั้นของพิล์มนางของวัสดุแบบหลายชั้น ซึ่งชั้นหลักที่สำคัญได้แก่ ชั้นแผ่นรองรับ (underlayer) ชั้นแม่เหล็ก และชั้นป้องกันการชูดขึด สมบัติของวัสดุในแต่ละชั้นจะมีส่วนสำคัญในการกระบวนการทำงานของหัวบันทึก แต่ในส่วนของชั้นแม่เหล็ก จัดได้ว่าเป็นชั้นที่มีส่วนสำคัญในการที่จะเพิ่มความหนาแน่นของหัวบันทึก ขณะที่การผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของการบันทึกข้อมูลแบบแนวอนพิล์มนองหัวบันทึกในปัจจุบันจะเป็นแบบชนิดหลายชั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วัสดุรองรับที่ทำมาจากโลหะผสมนิเกล-ฟอสฟอรัส (NiP) หรือแก้วและเคลือบด้วยพิล์มของโลหะผสมอัลミニียม (Yihong, 2003) ถัดจากแผ่นรองรับจะประกอบด้วยชั้นของพิล์มนางของวัสดุ ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพิล์มแม่เหล็ก ซึ่งในยุคเริ่มต้นหัวบันทึกจะเป็นพิล์มที่เคลือบด้วยชั้นแม่เหล็กเพียงอย่างเดียว ต่อมากลิตติดได้พัฒนาพิล์มแบบหลายชั้น มาทดแทน เช่น มีการเพิ่มชั้นพิล์มแอนติเฟอร์โรแมกนิติก เพื่อทำให้ข้อมูลที่บันทึกในฮาร์ดดิสก์มีความเสถียรต่อความร้อนและการเรียงตัวของพลีกในชั้นพิล์มแม่เหล็กดีขึ้น รวมทั้งชั้นด้านบนของพิล์มแม่เหล็กที่ใช้ป้องกันการสัมผัสถับทัวอ่านมีสมบัติที่ลื่น เช่นพิล์มของวัสดุโพลิเมอร์ เป็นต้น ขณะที่เทคนิคการบันทึกแบบแนวตั้งของหัวบันทึกที่อยู่ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันนั้น ก็ยังคงใช้หัวบันทึกที่ประกอบด้วยพิล์มแบบหลายชั้น เช่นเดียวกัน

2.1. หัวบันทึกชนิดแม่เหล็กแบบแนวอน

หลักการทำงานของเทคนิคการบันทึกข้อมูลแบบแนวอนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นั้น อาศัยรูปแบบของการเรียงตัวของแมgniteเชชันในแต่ละบิทของหัวบันทึกให้อยู่ในระนาบขนาดกับระนาบของดิสก์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแมgniteเชชันจะเป็นไปตามทิศทางของการเคลื่อนที่ของหัวบันทึก โดยหัวบันทึกของเทคนิคดังกล่าวใช้สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชุดลวด ในหัวบันทึก และมีข้าวแม่เหล็กเป็นแบบชนิดสองข้าวมีช่องว่างสำหรับให้ พลักช์แม่เหล็กผ่าน ซึ่งสนามแม่เหล็กมีลักษณะเป็นแบบขอบตั้ง (fringing field) กระทำกับแมgniteเชชันของหัวบันทึกในระบบหนึ่งหัวอ่านและหัวบันทึกจะแยกออกจากกันและจะเคลื่อนที่

อยู่เหนือพิวของตัวบันทึก แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการเพิ่มความหนาแน่นในตัวบันทึกชนิดนี้ เนื่องจากเมื่อลดขนาดของเกรนของวัสดุแม่เหล็กลงแล้ว แต่แมgnนิไดเซ็นของเกรนในแต่ละบิก

ยังคงเรียงตัวอยู่ในแนวอนทำให้แต่ละบิกยังคงใช้พื้นที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการเรียงตัวของเกรนเพื่อให้มีแมgnนิไดเซ็นในแนวตั้ง




ภาพที่ 2 รูปแบบของการบันทึกแบบแนวอนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Moser et al., 2002)

2.2. ตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กแบบแนวตั้ง

ในการเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กจำเป็นต้องลดขนาดของบิกให้เล็กลง และทำให้บิกมีการอัดกันแน่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกรนของวัสดุแม่เหล็กที่ใช้ในตัวบันทึกจะเป็นต้องมีขนาดเล็กลง การบันทึกแบบแนวตั้งจึงเป็นเทคโนโลยีวิธีหนึ่งที่สามารถพัฒนาในการเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้โดยอาศัยหลักการให้แมgnนิไดเซ็นของตัวบันทึกเรียงอยู่ในแนวตั้งจากกับระนาบของดิสก์ในทิศขึ้นหรือทิศลง รูปแบบการบันทึกแบบแนวตั้งนั้นจะมีด้วยกัน 2 แบบ แบบที่หนึ่งสามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 3 ซึ่งหัวบันทึกจะเป็นแบบข้าวเดียวและมีชั้นของแม่เหล็กอย่างอ่อน (soft magnetic under layer) ทำหน้าที่คล้ายข้าวแม่เหล็กอีกข้าวหนึ่งสำหรับใช้ในการบันทึก แบบที่สองมีความแตกต่างจากชนิดที่หนึ่ง ในส่วนของชั้นของตัวบันทึกจะไม่มีชั้นแม่เหล็กอย่างอ่อนและใช้หัวบันทึกแบบเดียวกับการบันทึก

แบบแนวอน ส่วนชนิดของหัวอ่านจะเป็นแบบ GMR และที่สำคัญวัสดุที่ใช้เป็นตัวบันทึกแบบแนวตั้งคราวมีค่าคงที่เอนเนโซ่โกรปี (anisotropy constant) โดยประมาณ 2 เท่า เมื่อเทียบกับแบบแนวอน (Terris & Thomson, 2005) ปัจจุบันได้มีรายงานการวิจัยว่าการผลิตตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการบันทึกแบบแนวตั้ง จากวัสดุแม่เหล็กชนิด โคบล์-โครเมียม-แพลตินัม (CoCrPt) ร่วมกับออกไซด์ของซิลิโคน (SiO_2) สามารถผลิตตัวบันทึกให้มีขนาดความหนาแน่นที่ประมาณ 200 จิกะไบท์ต่อตารางนิว (Kaitstu et al., 2006) จึงคาดว่าในอนาคต (ค.ศ 2011) เทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้เทคนิคการบันทึกแบบแนวตั้งจะสามารถผลิตออกสูตรตลาดได้ และสามารถเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ถึงเทราไบท์ต่อตารางนิว (เท่ากับ 10^{12})



ภาพที่ 3 รูปแบบของการบันทึกแบบแนวตั้งในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่พัฒนาโดยบริษัทอิตาชี (Moser et al., 2002)

3. นาโนเทคโนโลยีในตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก

การประยุกต์นาโนเทคโนโลยีเพื่อใช้กับตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กนั้น มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการผลิต ยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการลดขนาดของเกรน ของวัสดุแม่เหล็กในตัวบันทึกข้อมูลสามารถเพิ่มความหนาแน่นของเกรนต่อพื้นที่ ทำให้ขนาดของบิทมีขนาดลดลง ในปัจจุบันเกรนของวัสดุแม่เหล็กที่ใช้ผลิตตัวบันทึกจะมีขนาดประมาณ 7 นาโนเมตร ซึ่งเล็กกว่า 100 นาโนเมตร ค่อนข้างมาก แต่การลดขนาดของเกรน เพื่อให้มีจำนวนเกรนที่เพียงพอในแต่ละบิท ย่อมต้องคำนึงถึง อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (signal-to-noise ratio, SNR) ซึ่งโดยปกติในแต่ละบิทควรมีจำนวนเกรนอย่างน้อย หลายร้อยเกรนจึงจะทำให้อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณ รบกวนเพียงพอในการอ่านข้อมูล ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยีที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ได้แก่ การลดขนาด ของเกรนและขนาดของบิทของตัวบันทึกข้อมูล การลดขนาดของ หัวบันทึกและหัวอ่านข้อมูลให้มีขนาดใกล้เคียงหรือเล็กกว่าขนาด ของบิท รวมไปถึงการลดระยะของหัวบันทึกและหัวอ่านให้ห่าง จากผิวของตัวบันทึกที่ระยะห่างน้อยที่สุด ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยี ระดับนาโน ในส่วนของเทคโนโลยีระดับนาโนที่นำมาใช้พัฒนา ตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กนั้น ได้มีการศึกษาดำเนินการต่างๆ เช่นมาช่วย ในการเตรียมรูปแบบของการสร้างบิทให้มีขนาดเล็กระดับนาโนขึ้น วิธีที่น่าสนใจคือ การใช้การสร้างรูปแบบด้วยการกัดเซาะ แต่ ปัญหางานอย่างที่จะเกิดขึ้นขณะที่วัสดุที่ใช้ผลิตตัวบันทึกมีขนาด เกรนเล็กลง นั้นคือพลังงานความร้อนสามารถมีผลต่อสภาวะ เสถียรทางแม่เหล็กของวัสดุ ซึ่งทำให้เกิดสภาพที่เป็นชุบเปอร์ พาราแมgnนิติกในวัสดุแม่เหล็กของตัวบันทึกได้

3.1. ความร้อนต่อสถานะเสถียรของบิทในตัวบันทึก

การลดขนาดของเกรนเป็นหนึ่งของกุญแจสำคัญในการ พัฒนาเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก รวมทั้ง การลดความหนาของฟิล์มให้มีขนาดลดลงเมื่อเทียบกับตัวบันทึก ที่ผ่านมา ลิ่งที่กล่าวมานี้ได้แสดงถึงการพัฒนาของยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งช่วยลดต้นทุน ในการผลิต จะเห็นได้จากขนาดของยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปัจจุบันมี ขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ผลการลดขนาดดังกล่าว จะทำให้ปริมาตรของเกรนมีขนาดลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้ความสามารถในการเก็บข้อมูลของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก ลดลงไป การพัฒนาตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กนั้น จึงจำเป็นต้อง พิจารณาค่าพลังงานเอนนิโซทรอปี $K_u V$ (K_u คือค่าคงที่ของเอนนิโซทรอปีและ V คือปริมาตรของเกรน) ของวัสดุแม่เหล็กที่ใช้

เนื่องจากพลังงานเอนนิโซทรอปีทำให้แมgnนิติเซชันมีสภาวะอยู่ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ้าพลังงานเอนนิโซทรอปีมีค่าสูง นั้นแสดงว่าต้องใช้พลังงานในการเปลี่ยนทิศของแมgnนิติเซชัน จากทิศทางหนึ่งไปยังทิศตรงกันข้ามสูงด้วย แต่อย่างไรก็ตามการลด ปริมาตรของเกรนจะทำให้ค่าพลังงาน $K_u V$ ลดลง (กรณีที่ค่า K_u คงที่) การลดลงดังกล่าวทำให้พลังงานที่ใช้เปลี่ยนทิศของแมgnนิติ เติมเซชันมีค่าอย่าง ดังนั้นพลังงานความร้อน $K_B T$ (K_B คือค่าคงที่ของโบลซ์มานน์ (Boltzmann constant) และ T คืออุณหภูมิ สัมบูรณ์) ที่เกิดขึ้นในยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งปกติขณะทำงาน ยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 300 เคลวิน ทำให้พลังงาน ความร้อนที่เกิดขึ้นมีผลต่อความเสถียรของบิท โดยปกติการที่จะ ให้บิทมีความเสถียรในยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ร้าว 10 ปีนั้น ลดส่วน ของ $K_u V / K_B T$ ต้องมีค่ามากกว่า 60 ดังนั้น เมื่อการลดขนาด ปริมาตรของเกรนลง จึงจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุที่มีค่า K_u สูงขึ้น แต่การที่ใช้วัสดุที่มีค่า K_u สูงก็จำเป็นต้องใช้สนามแม่เหล็กที่สูงขึ้น ในการบันทึกข้อมูลด้วยปัจจุบันหัวบันทึกที่สามารถให้สนามแม่เหล็ก สูงสุดประมาณ 1.19×10^6 แอมเปอร์ต่อเมตร (A/m) (Terris & Thomson, 2005) และสามารถใช้ในการบันทึกข้อมูลกับวัสดุ แม่เหล็กที่มีเกรนเล็กสุดประมาณ 7-8 นาโนเมตร เท่านั้น ซึ่ง ปัจจุบันมีหอยาวัสดุที่มีค่า K_u ที่สูง หมายความว่าต้องการนำไปใช้ผลิต ตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กในแนวตั้งเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของ ยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จึงได้มีการศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบของบิทให้มี ขนาดเล็กในระดับนาโนเมตรขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น เทคนิค การกัดเซาะ ซึ่งสามารถสร้างรูปแบบบิทให้มีขนาดเล็กและมี ความสม่ำเสมอ รวมทั้งเทคนิคอื่นๆ ที่นำมาใช้สร้างรูปแบบเพื่อ เพิ่มขนาดความหนาแน่นของยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์

3.2. เทคนิคการเตรียมรูปแบบระดับนาโน


การเพิ่มความหนาแน่นของยาาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปัจจุบัน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการสร้างรูปแบบที่มีความละเอียด ในระดับนาโนของตัวบันทึก การสร้างรูปแบบโดยใช้เทคนิคการ กัดเซาะเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างได้จากอิเล็กตรอน รังสีเอกซ์ และจากแสงเลเซอร์ ซึ่งเทคนิคการกัดเซาะสามารถทำหนาด้วยความละเอียด ของรูปแบบได้จากความยาวคลื่น (λ) ของแหล่งกำเนิดที่ใช้ ขนาด ของรูปแบบจะมีค่าโดยประมาณเท่ากับ $\lambda/2NA$ เมื่อ NA คือ จำนวนตัวเลขของช่องเปิดในระบบแสง อย่างเช่นแสงอุลติราไวโอเลต (UV) มีความยาวคลื่น 157 นาโนเมตร และมีตัวเลข ช่องเปิดของเลนส์ที่สูง แต่แสงอุลติราไวโอเลตจะสามารถสร้าง รูปแบบที่มีขอบเขตต่ำกว่า 100 นาโนเมตร ได้เพียงเล็กน้อย สำหรับ

รังสีเอกซ์ซึ่งมีความยาวคลื่นในช่วง 0.2-10 นาโนเมตร จะสามารถกัดเช่ารูปแบบที่มีขนาดเล็กลงได้ค่อนข้างมาก การกัดเช่ารูปแบบอาจจะกระทำโดยตรงบนแผ่นฟิล์มแม่เหล็กที่เคลือบบนวัตถุรองรับหรือใช้จากที่มีรูปแบบกัน เพื่อให้ได้รูปแบบมีขนาดต่างๆ ตามต้องการ การใช้การแทรกสอดของแสงในการกัดเช่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างรูปแบบที่เป็นระเบียนในริเวณกว้าง โดยใช้แสงสองแหล่งที่มีความถี่เดียวกันและมีเฟลต์ต่างกันคงที่ตลอดเวลาหรือเรียกแสงอาพันธ์ (light coherent) เมื่อกีดการแทรกสอดขึ้นแสงทั้งสองจะทำให้เกิดคลื่นนิ่ง (standing wave) ที่สามารถกัดเช่ารูปแบบบนชิ้นงานได้ เทคนิคนี้สามารถสร้างรูปแบบได้เล็กขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นแสงและน้อยสุดที่มีการศึกษาคือประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวคลื่นแสง (Sbiaa & Piramanayagam, 2007) ภาพที่ 4(a-b) แสดงหลักการทำงานของการแทรกสอดของแสงที่ใช้ในการกัดเช่าและแสดงรูปแบบของบิตที่มีขนาดประมาณ 12×12 ตารางนาโนเมตร ซึ่งขนาดรูปแบบดังกล่าวสามารถทำให้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีความ


หนาแน่นได้ถึง 1,000 จิกะไบท์ต่อตารางนิ้ว นอกจากนี้ในระบบการกัดเช่ายังสามารถใช้ประจุหรือไอออนแทนคลื่นแสง เราสามารถที่จะคำนวณหาความยาวคลื่นของอนุภาคนี้ได้ จากหลักการตามความสัมพันธ์ของความยาวคลื่นเดอบรอย (de Broglie wavelength)

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

โดย h คือค่าคงที่ของแพลนค์ (Planck constant), E คือพลังงาน และ m คือมวลของอนุภาค เช่น อิเล็กตรอน หรือ โปรตอน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ลำอิเลคตรอนที่มีพลังงาน 100 กิโลอิเลคตรอนโวลต์ (keV) จะมีความยาวคลื่นประมาณ 4×10^{-3} นาโนเมตร นอกจากนี้ รูปแบบของการกัดเช่าที่ได้ ก็ยังขึ้นกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ของระบบการกัดเช่าและความหนาของฟิล์มชิ้นงานที่ใช้ แต่เทคนิคที่กล่าวมายังคงอยู่ในกระบวนการการศึกษาและวิจัยในปัจจุบัน



(a)



(b)

ภาพที่ 4(a-b) การกัดเช่าแบบใช้การแทรกสอดของสองคลื่นแสงที่เป็นคลื่นอาพันธ์และรูปแบบบิตขนาด 12×12 ตารางนาโนเมตร ที่มีความหนาแน่น 1,000 จิกะไบท์ต่อตารางนิ้ว (Sbiaa & Piramanayagam, 2007)

4. อนาคตของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก

เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีข้อจำกัดในการเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ขณะที่การลดขนาดของเกรนเพื่อให้บิตมีขนาดเล็กลงนั้นยังต้องศึกษาและพัฒนาต่อไปแต่ปัญหาก็คือเมื่อเกรนมีขนาดลดลงจนทำให้เกิดสภาวะของชูปเปอร์พารามגנטיติก ทำให้จำเป็นต้องศึกษาหาแนวทางการเพิ่มความหนาแน่นของ

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในปัจจุบันได้นำเทคนิคการบันทึกข้อมูลในแนวตั้งเข้ามาทดแทนแบบแนวนอน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกได้สูงขึ้นประมาณสองถึงสามเท่า แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของการเกิดชูปเปอร์พารามגנטיติกมีอยู่ จึงจำเป็นต้องศึกษาหาวิธีการอื่นๆ มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีของ การเพิ่มความหนาแน่นของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เทคนิคการกัดเช่า

สามารถสร้างรูปแบบระดับนาโนของบิทขึ้นมาได้ แต่เทคโนโลยีที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการผลิต ตั้งกล่าวยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการผลิต นอกเหนือไปนี้ยังมีแนวทางอื่น เช่น การลังเคราะห์อนุภาคนาโนของวัสดุแม่เหล็กด้วยวิธีทางเคมี การศึกษาในปัจจุบันได้มีการลังเคราะห์วัสดุแม่เหล็กในกลุ่มโลหะผสม เหล็กแพลตินัม และ โคลบัล แพลตินัม ที่มีโครงสร้างแบบ L_1 ชั้น ซึ่งคาดว่าวัสดุแม่เหล็ก ตั้งกล่าวจะเป็นวัสดุตัวเลือกหนึ่งในอนาคต เนื่องจากมีค่า K_u ค่อนข้างสูง ($\sim 1 \times 10^7$ จูลต่อสูญเสียคิกเมตร (J/m^3)) (Thiele et al., 1998) และขนาดอนุภาคของวัสดุดังกล่าวที่เตรียมได้ในปัจจุบัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กประมาณ 4 นาโนเมตร เท่านั้น

ในเชิงตลาดอุตสาหกรรม Hayward ได้ลิสก์ไดร์ฟวันนั้น นอกจากจะพิจารณาศึกษาการเพิ่มความหนาแน่นของตัว Hayward ได้ลิสก์ไดร์ฟวันนั้นแล้ว ยังจำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่นอัตราเร็วของหัวบันทึก และหัวอ่านข้อมูลประกอบไปด้วยพร้อมๆ กัน เนื่องจากอัตราเร็วในการเปลี่ยนทิศแมgnิติเดชันของเกรนของวัสดุแม่เหล็ก มีค่าจำกัดประมาณ 10 นาโนวินาที (Spaldin et.al., 2003) ทำให้อัตราเร็วในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลจึงถูกจำกัด ซึ่งแมgnิติเดชันของบิตในตัวบันทึกจะใช้เวลาไม่นานในวินาทีในการเปลี่ยนทิศทางภายใต้สนามแม่เหล็ก และที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มนักพิสิกอลซึ่งสถาบันวิจัยชินໂครตรอนแห่งสแตนฟอร์ด (Stanford Synchrotron Radiation Laboratory (SSRL)) ได้วิจัยและศึกษาอัตราเร็วของการเปลี่ยนทิศแมgnิติเดชันของเกรนพบว่ามีค่าอยู่ที่ประมาณ 2 พีโควินาที ภายใต้สนามแม่เหล็กขนาด 10 เทสลา (Tesla) (Tudosa et al., 2004) ถ้าอัตราเร็วในการเปลี่ยนทิศขึ้น-ลงของแมgnิติเดชัน มีค่าอยู่ในปริมาณดังกล่าวนี้แล้ว อนาคตเกี่ยวกองเปิดกว้างให้นักวิจัยได้ศึกษาและพัฒนาหัวบันทึก-หัวอ่านใน Hayward ได้ลิสก์ไดร์ฟวันนั้นแล้ว

5. สรุป

นาโนเทคโนโลยีของวัสดุแม่เหล็กมีผลเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาardติดสก์ไดรฟ์มาเก็บคงศตวรรษปัจจุบันได้มีการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อพัฒนาเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลมีขอบเขตจำกัดจากหลายปัจจัย ทั้งผลของความร้อนต่อการทำลายสภาพความเป็นแม่เหล็กและเงื่อนไขการเกิดชุบเปอร์พารามגנטיติก การนำเทคโนโลยีการบันทึกแบบแนวตั้งมาใช้อาจจะช่วยยืดระยะเวลาที่จะแก้ปัญหาการเพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกของยาardติดสก์ไดรฟ์ในปัจจุบันลงไปได้ แต่อนาคตอาจต้องมีการคิดค้นวิธีการอื่นๆ เช่นมาช่วยในการพัฒนาต่อไป

การนำเทคนิคการบันทึกแบบแนวตั้งมาใช้นั้น อาศัยหลักการของ การเรียงตัวของแมกนีโตเซชันในแต่ละบิทให้มีการเรียงตัวใน แนวตั้งจำกัดบนพื้นของดิสก์ ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มจำนวนบิท ได้มากขึ้น เนื่องจากเกรณของวัสดุแม่เหล็กจะเรียงตัวอยู่ในแนวตั้ง แต่การลดขนาดของบิทจำเป็นต้องลดขนาดของเกรนให้เล็กลง ลังที่ต้องพึงระวังนั้นคือค่าอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณ รบกวนต้องมากเพียงพอ ในการนี้ที่มีจำนวนเกรนต่อบิทน้อยเกินไป จะทำให้สัญญาณรบกวนอยู่ในรูปามที่สูง จากที่ได้กล่าวในหัวข้อ ข้างต้นการลดขนาดของเกรนต้องคำนึงถึงพลังงานเย็นนิโซ่ trove ของวัสดุแม่เหล็กที่นำมาผลิตเป็นตัวบันทึกข้อมูล เนื่องจากถ้า วัสดุมีค่าคงที่เย็นนิโซ่ trove ที่สูงจะสามารถลดขนาดของเกรนให้ เล็กลงได้ โดยทั่วไปการที่จะให้ตัวบันทึกข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ สามารถใช้งานได้นานจำเป็นต้องมีค่าอัตราส่วนของ K_{V/K_B} สูงขึ้นด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างรูปแบบระดับนาโนด้วย เทคนิคต่างๆ มีส่วนช่วยในการสร้างบิทให้มีขนาดเล็ก เช่น เทคนิคการกัดเชาะ แต่ปัญหาในการสร้างบิทของวัสดุแม่เหล็ก ให้มีขนาดเล็กกว่า 10 นาโนเมตร ในพื้นที่ดิสก์ขนาดใหญ่ ยังมี ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการสร้างรูปแบบ โดยการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนของวัสดุแม่เหล็กด้วย วิธีเคมีแล้วนำไปกราดอย่างบางบนดิสก์ วิธีการนี้จะสะดวกและมี ต้นทุนค่อนข้างต่ำ รวมทั้งวิธีการอื่นๆ ใน การสังเคราะห์อนุภาคร แม่เหล็กในระดับนาโนเพื่อใช้ประโยชน์ในตัวบันทึกชนิดแม่เหล็ก ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ยังต้องอาศัยเวลาในการวิจัย เนื่องด้วย เงื่อนไขสมบัติทางกายภาพของวัสดุ การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อ เพิ่มความหนาแน่นของตัวบันทึกชนิดแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในปัจจุบัน ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

- Kaitsu, I., Inamura, R., Toda, J., and Morita, T. (2006). Ultra high density perpendicular magnetic recording technologies. *FUJITSU Scientific & Technical Journal*, 42,122-130.

Moser, A., Takano, K., Margulies, D. T., Albrecht, M., Sonabe,Y., Ikeda, Y., Sun, S., and Fullerton E. E. (2002). *Magnetic recording: advancing into the future*. 35, R157-R167.

Sbiaa, R., and Piramanayagam, SN. (2007). Patterned media towards nano-bit magnetic recording: fabrication and challenges. *Recent patents on nanotechnology*, 1, 29-40.

- Schuhl, A., and Lacour, D. (2005). Spin dependent transport: GMR & TMR. *C. R. Physique*, 6, 945-955.
- Spaldin N., Magnetic materials (Fundamentals and device application). (2003). Cambridge: Cambridge University Press.
- Terris, BD., and Thomson, T. (2005). Nanofabrication and self-assembled magnetic structures as data storage media. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 38, R199-R222.
- Thiele, J. -U., Folks, L., Toney, M. F., and Weller, D. K. (1998). Perpendicular magnetic anisotropy and magnetic domain structure in sputtered epitaxial FePt (001) $L1_0$ films. *Journal of Applied Physics*, 84, 5686-5692.
- Thompson, D. A., and Best, J. S. (2000). The future of magnetic data storage technology. *IBM Journal of Research and Development*, 44, 311-322.
- Tudosa, I., Stamm, C., Kashuba, A. B., Siegmann, H. C., Stoehr, J., Ju, G., Lu, B. and Weller D. (2004). *The ultimate speed of magnetic switching in granular recording media*. *Nature*, 428, 831-833.
- Yihong, W. (2003). Nano Spintronics for Data Storage. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. California: American Scientific Publishers.