
แผ่นชิล์โคนคอมพอยท์เจลที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น

Silicone Composite Gel Sheets with UV-Protection Property for Minimizing Scar Appearance

นิสปา ศีเตปาน^{*} และธาราภรณ์ พัญธารามากarn

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี 12120

Nispa Seetapan^{*} and Thamarat Panyathammaporn

National Metal and Materials Technology Center,

National Science and Technology Development Agency,

Thailand Science Park, Pathumthani 12120

บทคัดย่อ

แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมพอยท์เจลเตรียมขึ้นจากการอัดขึ้นรูปชิล์โคนอิลาสโตเมอร์ที่ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ อิมัลชันเป็นแผ่นที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส โดยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เตรียมขึ้นผ่านกระบวนการโซล-เจล และเตรียมให้เป็นอิมัลชันตามลำดับ แผ่นคอมพอยท์เจลที่เตรียมได้มีสมบัติลดการส่องผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลต (ยูวี) ความสามารถในการส่องผ่านของรังสียูวีขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชัน และปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันในแผ่นคอมพอยท์เจล จากการศึกษาพบว่าปริมาณของอิมัลชันในแผ่นคอมพอยท์เจลสูงถึงมากต่อความสามารถในการส่องผ่านรังสียูวี และแสงในช่วงตามองเห็น โดยเมื่อผสมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันลงในปริมาณร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนักของอิลาสโตเมอร์ พบว่า แผ่นคอมพอยท์เจลที่ได้มีร้อยละการส่องผ่านรังสียูวี (ช่วงความยาวคลื่นจาก 280-320 นาโนเมตร) อยู่ในช่วงประมาณ 0-1 ร้อยละ การส่องผ่านรังสียูวีเจล (ช่วงความยาวคลื่นจาก 320-400 นาโนเมตร) อยู่ในช่วงประมาณ 1-20 และร้อยละการส่องผ่านแสงในช่วงตามองเห็น (ช่วงความยาวคลื่นจาก 400-760 นาโนเมตร) อยู่ที่ประมาณ 20-65 ขณะที่แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์บวมทึบเมื่อมีความสามารถในการส่องผ่านรังสียูวีบอยู่ในช่วงร้อยละ 64-70 ร้อยละการส่องผ่านรังสียูวีเจลอยู่ที่ 70-77 และร้อยละการส่องผ่านแสงในช่วงตามองเห็นอยู่ในช่วง 77-89 ปริมาณของอิมัลชันที่ใช้ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของแผ่นคอมพอยท์เจล แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมพอยท์เจลที่ได้นำมาเคลือบด้วยชิล์โคนเจลที่มีสมบัติเก้าติดผิวนังเพื่อใช้ผลิตแผ่นคอมพอยท์เจลที่มีความสามารถลดการส่องผ่านของรังสียูวี ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง จึงเหมาะสมสำหรับการลดรอยแผลเป็น

คำสำคัญ : แผลเป็น, รังสีอัลตราไวโอเลต (ยูวี), ไทเทเนียมไดออกไซด์, โซล-เจล, ชิล์โคน

*Corresponding author. E-mail: nispam@mtec.or.th

Abstract

Silicone/titanium dioxide (TiO_2) composite sheets were prepared from TiO_2 emulsion and silicone elastomer by a compression-molding process at 140 °C. The particles were produced through the sol-gel method, and the emulsion technique consecutively. The prepared composite sheets had an anti-ultraviolet (UV) property. The ability to transmit UV ray was up to the ratio of chemicals used in the process of TiO_2 emulsion preparation and the quantity of the emulsion present in the composite sheet. The study has shown that the amount of the TiO_2 emulsion effectively influenced on the transmission of UV ray and visible light. At the addition of 0.20% of the emulsion by weight of the elastomer, UVB (280-320 nm), UVA (320-400 nm), and visible light (400-760 nm) transmitted the composite sheet in the approximate range of 0-1%, 1-20%, and 20-65%, respectively. On the other hand, a pure silicone elastomer sheet could transmit UVB, UVA, and visible light in the range of 64-70%, 70-77%, and 77-89%, respectively. Mechanical properties of the composite sheets were influenced by the amount of the added TiO_2 emulsion. Coating one side of the prepared composite sheet with silicone gel having skin adhesive property produces a silicone composite gel sheet with anti-UV property and noncytotoxicity suitable for minimizing the appearance of keloid and hypertrophic scar.

Keywords : scar, ultraviolet radiation (UV), titanium dioxide (TiO_2), sol-gel, silicone

บทนำ

รอยแผลเป็นประเพท hypertrophic scar และ คีลอยด์ (keloid) เกิดขึ้นจากการสร้างเลี้นไนคอลลาเจนที่มากเกินพอบนผิวหนังหลังจากบาดแผลผ่านการรักษาหายแล้ว รอยแผลเป็นสามารถเกิดจากอุบัติเหตุ โรคภัย หรือสภาพของผิว เช่น สิว หรือผิวหนังหลังการผ่าตัด การผลิตคอลลาเจนที่มากเกินพอกำหนดให้ผิวหนังตรงบริเวณนั้นนูนขึ้นมาและมักจะมีสีแดงหรือคล้ำกว่าบริเวณผิวหนังรอบๆ รอยแผลเป็นคีลอยด์จะหนา มีรอยย่นเป็นจีบๆ จะทำให้รู้สึกคันและจะโตเลียบริเวณของบาดแผลหรือรอยผ่าตัด คีลอยด์สามารถเกิดได้ทุกที่ในร่างกาย แต่มักเกิดบริเวณกระดูกหน้าอกที่ติดกับกระดูกซี่โครง และบริเวณไฟล์ เป็นต้น hypertrophic scar แตกต่างจากคีลอยด์ตรงที่จะอยู่เฉพาะในบริเวณที่มีบาดแผลหรือบริเวณที่ได้รับการผ่าตัด รอยแผลเป็นดังกล่าวจะดีขึ้นเองตามลำดับได้โดยไม่ต้องรักษาแต่จะใช้เวลานานหลายปี ทั้งคีลอยด์และ hypertrophic scar ไม่ได้เป็นปัญหาเพียงแค่ลักษณะที่ไม่น่าดูแต่ยังสามารถก่อให้เกิดปัญหาทางกายภาพได้ เช่น ถ้าเกิดแผลเป็นบนข้อต่อระหว่างกระดูกอาจมีผลต่อการเคลื่อนที่ของข้อต่อและทำให้เกิดอาการปวดและทำให้การเคลื่อนที่ของข้อต่อเป็นไปได้ยาก นอกจากรอยแผลเป็นแล้วผู้ป่วยมักมีอาการคัน แสบ และปวดผิวหนังบริเวณรอยแผลเป็นนั้น (Van den Kerckhove et al., 2001)

รอยแผลเป็นจะไม่ทนตอรังสีอัลตราไวโอลेट (รังสีuv) ในแสงแดดซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเม็ดสี (เมลานิน) ของผิวหนังบริเวณรอยแผลเป็น ทำให้รอยแผลเป็นมีสีคล้ำง่าย และส่งผลให้ระยะเวลาในการรักษารอยแผลเป็นนานขึ้น รังสีuvบ่งตามช่วงความยาวคลื่นออกเป็น 3 ช่วง คือ รังสีuv-A (ความยาวคลื่น 200-280 นาโนเมตร) มีพลังงานสูง แต่จะถูกดูดกลืนหมดโดยโอโซนในชั้นบรรยากาศ จึงไม่ผ่านมาสู่ผิวโลก รังสีuv-B (ความยาวคลื่น 280-320 นาโนเมตร) สามารถแทรกซึมผ่านผิวหนังชั้นหนังกำพร้า (epidermis) ได้ ทำให้เกิดอันตรายคือ ผิวแสบร้อนและไหม้ และรังสี uv-C (ความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร) สามารถผ่านชั้นผิวหนังได้ลึกถึงชั้นหนังแท้ (dermis) ซึ่งเป็นที่อยู่ของเซลล์สร้างเม็ดสี ร่างกายจึงมีกระบวนการป้องกันอันตรายตามธรรมชาติเพื่อมิให้ผิวหนังไหม้ โดยกระตุ้นการสร้างเม็ดสี ทำให้ผิวมีสีเข้มขึ้น และยังทำให้ผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่นและอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ (Serpone et al., 2007; อาร_theta_panyathammaporn, 2547)

ในปัจจุบันนี้การรักษาและลดการเกิดรอยแผลเป็นดังกล่าวสามารถทำได้หลายวิธี (Zurada et al., 2006) แต่พบว่าการรักษาโดยใช้แผ่นปิดแผลที่เป็น occlusive dressings จะได้รับความนิยม เช่น การใช้แผ่นชิลล์โคนเจล เพราะมีประสิทธิภาพ มีความรุนแรงน้อยสุด และไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างไร (Hirshowitz et al., 1993; Sanchez et al., 2003) การใช้แผ่นชิลล์โคนจะทำให้รอยแผลเป็นนุ่มและบางลงซึ่งจะเห็นผลหลังจากการใช้ไปประมาณ 7-12 เดือน (Hirshowitz et al., 1999) แผ่นชิลล์โคนจะมีลักษณะใส ยืดหยุ่น และสามารถยึดติดและอยู่บนผิวหนังได้ง่ายตามความต้องของร่างกาย แผ่นชิลล์โคนจะถูกนำไปใช้ทันทีเมื่อมีผิวหนังใหม่ขึ้นคลุมบริเวณปากแผล (reepithelialization) จากการศึกษา ก่อนหน้านี้พบว่าอยู่นูนแดงจะลดลงไปอย่างเร็ว แต่ต้องติดแผ่นชิลล์โคนไว้อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลาประมาณ 1-2 เดือน กลไกการรักษา�ังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแน่นอน แต่มีผู้ให้คำอธิบายไว้หลายประการ เช่น การติดแผ่นชิลล์โคนจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายและไปเพิ่มอัตราการการทำงานของเอนไซม์คอลลาเจนส์ การควบคุมรักษาความชุ่มชื้นแก่ผิว การเกิดปฏิกิริยาเคมีของส่วนประกอบที่เพร่จากแผ่นเจลชิลล์โคนไปที่รอยแผลเป็น การกดทับด้วยชิลล์โคนจะช่วยเพิ่มแรงกดลงบนแผลเป็น การเกิดกระแสไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นผลมาจากการรั่วไหลของแผ่นชิลล์โคนเจลบนแผลเป็น (Su et al., 1998; Sawada & Sone, 1990) การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า แผลเป็นใหม่จะรักษาให้หายง่ายและใช้เวลาสั้นกว่าร้อยแผลเป็นที่เกิดขึ้นนานแล้ว แผ่นชิลล์โคนเจลปิดแผลตามปกติประกอบด้วยชั้นของชิลล์โคน อิลัสโตเมอร์ และชั้นของชิลล์โคนเจลที่มีสมบัติในการติดผิวหนัง (Borgognoni, 2002) อย่างไรก็ตาม ชิลล์โคนเป็นวัสดุที่มีความเสี่ยงต่อการทำให้แผลเป็นดัดแปลงสามารถผ่านไปสู่ผิวหนังได้ดี ส่งผลเสียต่อการรักษารอยแผลเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น การผสมอนุภาคที่สามารถป้องกัน หรือลดการผ่านของรังสีuvไปสู่ผิวหนังจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

อนุภาคออกไซด์ของสารอินทรีย์ เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ มีสมบัติสามารถดูดกลืน และละท้อนรังสีuv จึงนิยมนำมาใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางเพื่อป้องกันแสงแดด อย่างไรก็ตามความสามารถในการสะท้อนรังสีuvได้ดีนี้ จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทึบคราบสีขาวชุ่มน้ำผิวหนังเมื่อนำไปใช้ (Serpone et al., 2007) นอกจากนี้ มีการศึกษาโดยการเติมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ลงไปในเมตัริกซ์ของพอลิเมอร์เพื่อ

เตรียมพิล์มพลาสติกที่สามารถลดการส่องผ่านรังสียูวี พนว่าการเติมของแข็งของอนุภาคนี้ลงในเมตริกซ์ของพอลิเมอร์มักส่งผลให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนของอนุภาค มีการกระจายตัวที่ไม่ดีทำให้ความสามารถดูดกลืนรังสียูวีลดน้อยลง การส่องผ่านของรังสียูวีจะมีมาก การเตรียมอนุภาคออกไซด์ของสารอินทรีย์ให้อยู่ในสภาพอิมัลชันจะช่วยให้มีการกระจายตัวของอนุภาคได้ดีทำให้ประสิทธิภาพในการลดการส่องผ่านของรังสีอัลตราไวโอเลต มีมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มีความใส (Kruenate et al., 2005)

ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำการผลิตแผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจล สำหรับใช้ปิดแผลเพื่อลดรอยแผลเป็นซึ่งสามารถลดการส่องผ่านของรังสียูวีในแสงแดด โดยการผสมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่อยู่ในสภาพอิมัลชันเข้าไปในเมตริกซ์ของชิล์โคนอิล่าสโตเมอร์ จากนั้นนำมาระบกนเข้ากันชั้นของชิล์โคนเจลซึ่งมีสมบัติทางเดียว ศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนของสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันและปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์ อิมัลชันในชิล์โคนอิล่าสโตเมอร์ที่มีต่อความสามารถในการส่องผ่านของรังสียูวี และแสงในช่วงตามองเห็น (ความยาวคลื่น 400-760 นาโนเมตร) และศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นคอมพอลิท ความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง และความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำของแผ่นชิล์โคน คอมพอลิทเจลที่เตรียมได้

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

1. วัสดุและสารเคมี

ชิล์โคนอิล่าสโตเมอร์ที่ใช้เตรียมแผ่นอิล่าสโตเมอร์ในการทดลองนี้ได้รับมาจากบริษัท Dow Corning (USA) ใช้ชื่อทางการค้าว่า SILASTIC® MDX 4-4210 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบ คือ ส่วนประกอบ อิล่าสโตเมอร์ (elastomer component, part A) ซึ่งเป็นส่วนผสมของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมูไวนิล ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Si}(\text{CH}_3)_2-\text{[O-Si(CH}_3\text{)}_2\text{n}-\text{CH=CH}_2$) อนุภาคชิลิกาทำหน้าที่เป็นตัวเสริมแรง และตัวเร่งปฏิกิริยาสารเชิงช้อนแพลตินัม (platinum complex catalyst) ส่วนประกอบที่ 2 คือสารเชื่อมขาว (curing agent, part B) ซึ่งเป็นส่วนผสมของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมูไวนิล ตัวยับยั้งปฏิกิริยา และพอลิเมทิลไอกอเรเจนไดเมทิลไซลอกเซน ($(\text{CH}_3)_3\text{Si}-\text{[O-Si(R)(CH}_3\text{)}_n-\text{O-Si(CH}_3\text{)}_3$ โดยที่ $R = -\text{CH}_3$ และ $-\text{H}$) ทำหน้าที่เป็นสารเชื่อมขาว

ชิล์โคนเจลที่มีสมบัติทางเดียวได้รับมาจากบริษัท Dow corning (USA) มีชื่อทางการค้าว่า Dow corning® 7-9800 Soft Skin Adhesive Parts A & B ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบ คือ 1. พอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมูไวนิล และตัวเร่งปฏิกิริยาสารเชิงช้อนแพลตินัม (part A) 2. ส่วนผสมของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมูไวนิล พอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมูไอกอเรเจน ($\text{H}(\text{CH}_3\text{)}_2\text{Si-[O-Si(CH}_3\text{)}_2\text{l]-O-Si(CH}_3\text{)}_2\text{H}$) และพอลิเมทิลไอกอเรเจนไดเมทิลไซลอกเซน (part B)

เตตราบิวทิลออกไซಡ์ไททาเนต (tetrabutylorthotitanate, $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$), อะซิติโลอะซิโติน (acetylacetone, $\text{CH}_3\text{COCH}_2-\text{COCH}_3$), ไอโซโปรพานอล (isopropanol, $(\text{CH}_3\text{)}_2\text{CHOH}$) ได้รับจาก Fluka (Switzerland)

น้ำมันปาล์ม และแผ่นพลาสติกพอลิพรอพิลีน

2. วิธีการทดลอง

2.1 การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชัน

ไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันเตรียมผ่านกระบวนการโซลเจลโดยการละลายเตตราบิวทิลออกไซಡ์ไททาเนตในอะซิติโลอะซิโตินซึ่งใช้เป็นตัวทำละลาย จากนั้นผสมสารละลายของเตตราบิวทิลออกไซಡ์ไททาเนตในอะซิติโลอะซิโตินเข้ากันน้ำ โดยสัดส่วนของเตตราบิวทิลออกไซಡ์ไททาเนต อะซิติโลอะซิโติน และน้ำ (รวมกันเรียกว่าสารตั้งต้น) เท่ากัน 1:1:1 และ 1:2:1 โดยโมล กระบวนการล้วนผสมจนกระทั่งได้โดยที่มีสีขาวหรือเหลืองใส จากนั้นผสมล้วนจนกระทั่งได้โดยที่มีสีขาวหรือเหลืองใส จากนั้นให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดกระบวนการโซลเจล (ที่อุณหภูมนี้อะซิติโลอะซิโตินระเหยออกไปจากล้วนผสม) กระบวนการล้วนจนกระทั่งฟองอากาศที่เกิดหายไปจนหมดจะได้ไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชัน

ในกระบวนการโซลเจล อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์เกิดขึ้นผ่านปฏิกิริยาการแยกสลายตัวน้ำ และปฏิกิริยาควบแน่น (hydrolysis and condensation) ของ $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ (ดังสมการ [1-4]) เพื่อเกิดเป็นโครงสร้างทาง化ของออกไซด์ (oxide network) โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงได้ดังนี้ (Su et al., 2004)

ปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ำ (hydrolysis)



ปฏิกิริยาควบแน่น (condensation)



ปฏิกิริยาโดยรวม คือ




2.2 การเตรียมแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทที่พสมอนุภาคใหญ่เนี่ยมไดออกไซซ์ด

ผสม SILASTIC® MDX 4-4210 ส่วนประกอบ A และ B โดยสัดส่วนของส่วนประกอบ A และ B เป็น 10:1 โดยน้ำหนัก (ตามที่ระบุไว้ใน Product Information ของบริษัท Dow corning) จากนั้นเติมใหญ่เนี่ยมไดออกไซซ์ดิมัลชันที่เตรียมได้จากข้อ 2.1 ลงไป โดยปริมาณของใหญ่เนี่ยมไดออกไซซ์ดิมัลชันที่ใช้อยู่ในช่วงร้อยละ 0.08-0.20 โดยน้ำหนักของอิลาสโตเมอร์ กวนส่วนผสมทั้งหมดจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้ว放อากาศที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผสมโดยการให้ความดันภายในได้สูญญากาศที่ 710 มิลลิเมตรปอร์ตนานประมาณ 30 นาที แล้วจึงนำไปอัดให้เป็นแผ่นชิล์โคนอิลาส-

โตเมอร์คอมโพลิทที่มีความหนาเท่ากับ 0.2 มิลลิเมตร ด้วยเครื่อง compression molding ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส ความดัน 1,800 psi นาน 5 นาที จากนั้นนำไปอบให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสนาน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปฏิกิริยาเชื่อมช่วงเกิดสมบูรณ์

ปฏิกิริยาเชื่อมช่วงของแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์เกิดขึ้นผ่านปฏิกิริยา hydrosilylation ระหว่างหมูไนลิชของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมูไนล กับหมูไอก็อโรเจนของพอลิเมทิลไอก็อโรเจนไดเมทิลไซลอกเซน (part B) โดยมีแพลตินัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการ [5]



2.3 การศึกษาสมบัติการล่อผ่านรังสียูวีและแสงในช่วงที่ตามองเห็น

ศึกษาความสามารถในการล่อผ่านรังสียูวี และแสงในช่วงที่ตามองเห็นของแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทด้วยเครื่องสเปกโตรมิเตอร์ของบริษัท Perkin-Elmer รุ่น Lambda 900 ที่ช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 200 และ 800 นาโนเมตร

2.4 การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิท

ทดสอบสมบัติเชิงกลของแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทด้วยเครื่อง Universal Testing Machine (Instron model 55R4502) ในโหมดการดึง (tension) โดยชั้นงานถูกตัดให้เป็นรูป

dumbbell shape โดยใช้ die cut C ตามมาตรฐาน ASTM D412 (Test Method A) ทดสอบด้วยอัตราดึงยืด 500 มิลลิเมตรต่อนาที ผลการทดสอบที่รายงานได้จากการเฉลี่ยค่าจากการทดสอบจำนวน 5 ชั้นงาน

2.5 การศึกษาขนาดของอนุภาคใหญ่เนี่ยมไดออกไซด์ในแผ่นชิล์โคน อิลาสโตเมอร์คอมโพลิท

ศึกษาขนาดของอนุภาคใหญ่เนี่ยมในแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคทรอนแบบส่อง粒 (SEM) รุ่น JSM 5410 (บริษัท JOEL) ทำโดยหักช่วงแผ่นคอมโพลิทภายใต้ในไตรเจนเหลว จากนั้นเคลือบผิวน้ำตัดช่วงของชิ้นตัวอย่างด้วยทองเพื่อช่วยในการนำไฟฟ้า

2.6 การประกอบแผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจลที่ผสมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์

แผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจลสำหรับปิดแผลประกอบด้วยชั้นของเจลชิล์โคนเคลือบอยู่บนชั้นของชิล์โคนอีลาสโตเมอร์คอมพอลิทที่เตรียมจากขั้นที่ 2.2 ทำโดยผสม Dow corning® 7-9800 Soft Skin Adhesive ส่วนประกอบ A และ B เข้าด้วยกันในสัดส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก (ตามที่ระบุไว้ใน Product Information ของบริษัท Dow corning) โดยใช้ปริมาณของส่วนประกอบ A และ B เพียงพอที่จะทำให้ได้ชั้นของชิล์โคนเจลเมื่อผ่านการเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางแล้วมีความหนาเท่ากับ 1.80 มิลลิเมตร กวนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเทลงบนแผ่นชิล์โคนอีลาสโตเมอร์คอมพอลิท จากนั้นนำไปอบที่อุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิห้องไปจนถึง 140 องศาเซลเซียส ระยะเวลาในการอบอยู่ระหว่าง 0.5-24 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ เมื่อปฏิกิริยาการเชื่อมขวางเกิดสมบูรณ์แล้ว ทำการล้างส่วนที่ไม่ผ่านการเชื่อมขวางออกด้วยไอโซพ्रอพานอล ทึ้งไว้ให้แห้งจากนั้นนำไปแผ่นพลาสติก เช่น แผ่นพอลิพրอพิลีน ซึ่งใช้เป็นแผ่นรองปลดปล่อย (release liner) มาประกบบนชั้นของเจลชิล์โคนเพื่อป้องกันการเกะดัดกับลิ้งไดก์ตามก่อนนำไปใช้งาน

ปฏิกิริยาเชื่อมขวางของ Soft Skin Adhesive เกิดขึ้นผ่านปฏิกิริยา hydrolylation ระหว่างหมู่ไวนิลของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมู่ไวนิลกับหมู่ไฮโดรเจนของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมู่ไฮโดรเจน และหมู่ไฮโดรเจนของพอลิเมทิลไฮโดรเจนไดเมทิลไซลอกเซน (part B) โดยมีสารประกอบเชิงช้อนแพลตินัมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (กลไกของปฏิกิริยาเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสมการที่ [5] เพียงแต่ว่ามีหมู่ไฮโดรเจนของพอลิไดเมทิลไซลอกเซนที่ปลายสายโซ่หลักเป็นหมู่ไฮโดรเจนมากกว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวางด้วย)

2.7 การทดสอบความเป็นพิษของแผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจล

แผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจลที่ผสมอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้นำมาทดสอบความเป็นพิษแบบ direct contact ตามมาตรฐาน ISO 10993-5 ด้วยเซลล์ไฟเบอร์บลัสต L929 (L929 mouse fibroblast cells) โดยมีแผ่นชิล์โคนเจล และยางธรรมชาติเป็น negative และ positive controls ตามลำดับ การทดสอบทำโดยนำตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้หม้อนึ่งอัดไอน้ำ (autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที และนำมาริดบนจานเลี้ยงเซลล์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร โดยให้ต้านที่มีสมบัติทางกายภาพติดติดกับจานเลี้ยงเซลล์จากนั้นปล่อยเซลล์ L929 ในปริมาณ subconfluence ที่แขวนลอย

ในอาหารเพาะเลี้ยงคือ Dulbecco's Modified Eagle Medium ที่มีซีรัม (fetal bovine serum) ผสมอยู่ด้วยในปริมาณร้อยละ 10 ลงบนจานเลี้ยงเซลล์แล้วนำไปปั่นภายในตู้บรรจุภัณฑ์ก้าชาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดแล้ว ย้อมสีเซลล์ด้วยสารละลาย neutral red (NR) ความเข้มข้นร้อยละ 1 ในสารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร์ โดยการเทสารละลาย NR ลงบนวุ้นแล้วปิด (incubate) ที่ 37 องศาเซลเซียส ภายใต้ตู้บรรจุภัณฑ์ก้าชาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 นาน 20 นาที หลังจากนั้น ทำการดูดสารละลาย NR แล้วถ่ายภาพเพื่อดูว่าเซลล์ติดสีหรือไม่ และดูสันฐานวิทยาของเซลล์ที่ติดสีแดงของ NR จะเป็นเซลล์ที่มีชีวิต

2.8 การทดสอบความสามารถในการแพร่ผ่านไอน้ำของแผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจล

นำแผ่นชิล์โคนคอมพอลิทเจลที่เตรียมได้มาติดลงบนภาชนะทดสอบโดยใช้ส่วนที่เป็นเจลซึ่งมีสมบัติทางกายภาพติดปิดบนส่วนบนของภาชนะในลักษณะเหมือนฝาปิด ซึ่งมีน้ำกัลลันอยู่ในภาชนะทดสอบโดยให้ระดับน้ำอยู่ต่ำจากขอบบนของภาชนะประมาณ 19 ± 6 มิลลิเมตร ชั้นน้ำหนักซึ่งงานทดลองก่อนนำเข้าในตู้อบที่มีอุณหภูมิประมาณ 37 ± 1 องศาเซลเซียส ชั้นน้ำหนักชั้นงานทดลองทุกวันเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นสร้างกราฟระหว่างน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลง (G) ไปในหน่วยกรัม เทียบกับเวลาทดสอบ (t) ในหน่วยชั่วโมง อัตราการแพร่ผ่านของไอน้ำ (WVTR) คำนวณได้จากการซัมกราฟของน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป (G) กับเวลาในการทดสอบ (t) หารด้วยพื้นที่ของภาชนะส่วนบนเปิด (A) ที่ใช้ในการทดสอบ ในหน่วยตารางเมตร ดังสมการ

$$WVTR = (G/t)/A$$



ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

1. การศึกษาสมบัติการส่องผ่านรังสียูวี และแสงในช่วงที่ตามองเห็น

ผลการศึกษาสมบัติการส่องผ่านรังสียูวีของแผ่นชิล์โคนอีลาสโตเมอร์คอมพอลิทที่เตรียมได้จากการผสมไทเทเนียมไดออกไซด์มีลักษณะในสัดส่วนและสูตรต่างๆ แสดงดังภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์ในแผ่นคอมพอลิทเพิ่มขึ้น ความสามารถในการส่องผ่านแสงยูวี และแสงช่วงตามองเห็นลดน้อยลงเนื่องจากความสามารถในการดูดกลืนแสงของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ โดยเฉพาะในช่วงรังสียูวีบี (ความยาวคลื่น 290-320 นาโนเมตร) และรังสียูวีเอ (ความยาวคลื่น 320-400 นาโนเมตร) ความสามารถ

ในการส่องผ่านแสงของแผ่นคอมพอลิทขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชัน และปริมาณของไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันที่ผสมลงไปในแผ่นคอมพอลิท ขณะ

ที่แผ่นชิลีโคนอิลาสโตเมอร์บีสูทธิ์ (ไม่ได้ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชัน) รังสียูวีสามารถผ่านได้มากถึงร้อยละ 60-80



ภาพที่ 1 การส่องผ่านแสงของ (a) แผ่นชิลีโคนอิลาสโตเมอร์ และ (b-e) แผ่นชิลีโคนอิลาสโตเมอร์คอมพอลิทที่ผสมไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันร้อยละ 0.08, 0.10, 0.15, 0.20 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ โดยอิมัลชันเตรียมจากการผสมเตตระบิวทิลออกซิโททาเนต อะซิติลอะซ็อกซิโคน และน้ำในสัดส่วน ก. 1 : 2 : 1 โดยโมล และ ข. 1 : 1 : 1 โดยโมล เข้ากันน้ำมันปาล์ม

ตารางที่ 1 ความสามารถในการส่องผ่านแสงของแผ่นชิลีโคนอิลาสโตเมอร์ที่มีร้อยละของไทเทเนียมไดออกไซด์อิมัลชันต่างๆ กัน ที่ความยาวคลื่นแสงในรังสีช่วงยูวีบี (280-320 นาโนเมตร) รังสียูวีเอ (320-400 นาโนเมตร) และแสงในช่วงตามหิน (400-760 นาโนเมตร)

ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)	แผ่นชิลีโคน อิลาสโตเมอร์	ความสามารถในการส่องผ่านของแสง (ร้อยละ)							
		แผ่นชิลีโคนอิลาสโตเมอร์คอมพอลิท ที่ผสม TiO_2 อิมัลชัน (สูตร 1:1:1)* ในปริมาณร้อยละโดยน้ำหนัก				แผ่นชิลีโคนอิลาสโตเมอร์คอมพอลิท ที่ผสม TiO_2 อิมัลชัน (สูตร 1:2:1)* ในปริมาณร้อยละโดยน้ำหนัก			
		0.08	0.10	0.15	0.20	0.08	0.10	0.15	0.20
280	64.00	2.38	1.58	0.99	0.00	7.84	2.55	0.02	0.00
320	69.78	19.69	13.92	5.89	0.46	32.08	22.68	3.39	1.20
400	77.30	57.79	50.69	28.23	13.09	65.64	61.67	34.62	19.78
760	88.88	83.82	77.83	72.86	60.59	85.25	84.62	77.53	64.84


* อิมัลชันเตรียมโดยผสมไทเทเนียมเตตระบิวทิลออกซิโททาเนต อะซิติลอะซ็อกซิโคน และน้ำ (รวมกันเรียกว่าสารตั้งต้น) ในสัดส่วน ตั้งแต่ 1:1:1 ถึง 1:2:1 โดยโมล มาผสมรวมกันน้ำมันปาล์มที่สัดส่วนของสารตั้งต้นต่อน้ำมันเท่ากัน 1:4 โดยปริมาตร

แผ่นคอมโพลิทที่ผสมอิมัลชันที่เตรียมโดยใช้สัดส่วน 1:1:1 โดยโมลของไทด์บิวทิลออกโซไทด์ทาเนต อะซิติลอะซีโโนน และน้ำ (รวมเรียกว่าสารตั้งต้น) สามารถดูดกลืนแสงได้ดีกว่าอิมัลชันที่เตรียมจากสารตั้งต้นในสัดส่วน 1:2:1 โดยโมล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอะซิติลอะซีโโนนที่เติมลงไปในขั้นการเตรียม อิมัลชันหน่วงปฏิกิริยาการแยกสลายด้วยน้ำ และปฏิกิริยาควบแน่นของไทด์บิวทิลออกโซไทด์ทาเนต การเติมอะซิติลอะซีโโนน ในปริมาณ 2 โมลอาจทำให้ขั้นตอนการเกิดอนุภาคไทด์บิวทิลออกโซไทด์ล่าช้าลงผลให้ปริมาณอนุภาคไทด์บิวทิลออกโซไทด์ที่

เกิดขึ้นน้อยกว่าการเติมอะซิติลอะซีโโนนเพียง 1 โมล จึงทำให้การส่องผ่านแสงมากกว่า

2. การศึกษาขนาดของอนุภาคไทด์บิวทิลออกโซไทด์ในแผ่นชิล์โคนอิลัสโトイเมอร์คอมโพลิท

อนุภาคไทด์บิวทิลออกโซไทด์ในแผ่นชิล์โคนอิลัสโトイเมอร์-คอมพอลิทที่ผสมไทด์บิวทิลออกโซไทด์อิมัลชันสูตร 1:1:1 แสดงให้เห็นในภาพที่ 2 โดยสังเกตเห็นอนุภาคไทด์บิวทิลออกโซไทด์ เป็นจุดสว่างขนาดของอนุภาคจะอยู่ที่ประมาณ 400-600 นาโนเมตร



ภาพที่ 2 ภาพ SEM ของภาครดดขวางแผ่นชิล์โคนอิลัสโトイเมอร์คอมพอลิทที่ผสมไทด์บิวทิลออกโซไทด์อิมัลชันสูตร 1:1:1

3. การศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นชิล์โคนอิลัสโトイเมอร์-คอมพอลิท

ผลการทดสอบความแข็งแรงของแผ่นชิล์โคนอิลัสโトイเมอร์-คอมพอลิทที่เตรียมได้แสดงในตารางที่ 2 ผลการทดสอบพบว่า การเติมอิมัลชันส่งผลให้ความเครียดสูงสุด (maximum strain)


เพิ่มขึ้น และค่ามอดูลัสลดลง โดยรวมเมื่อเทียบกับแผ่นชิล์โคนอิลัสโトイเมอร์ ทั้งนี้น่าจะเป็น ผลของอิมัลชันที่เติมลงไปในแผ่นอิลัสโトイเมอร์ช่วยทำให้เมตริกซ์ของอิลัสโトイเมอร์นุ่มขึ้น (plasticized) จึงส่งผลให้เกิดการลดลงของค่ามอดูลัส และเพิ่มขึ้นของค่าความเครียดสูงสุด

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแข็งแรงโดยการดึงตามมาตรฐาน ASTM D412 ของแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์ และแผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิท

ตัวอย่าง	ความเครียดสูงสุด (ร้อยละ)	ความแข็งแรงดึง (เมกะปาสคัล)	มอดุลัส (เมกะปาสคัล)
แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์	560 ± 60	11.36 ± 0.21	2.55 ± 0.6
แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิท ที่ผสม TiO_2 อิมัลชัน (สูตร 1:1:1) ในปริมาณ			
◆ ร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก	640 ± 20	9.74 ± 0.97	1.56 ± 0.29
◆ ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	620 ± 40	8.41 ± 1.36	1.52 ± 0.12
◆ ร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก	570 ± 10	6.02 ± 0.41	1.39 ± 0.06
◆ ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก	580 ± 10	5.99 ± 0.84	1.50 ± 0.25
แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิท ที่ผสม TiO_2 อิมัลชัน (สูตร 1:2:1) ในปริมาณ			
◆ ร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก	640 ± 15	8.74 ± 0.30	1.46 ± 0.21
◆ ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	590 ± 30	7.00 ± 0.55	1.58 ± 0.28
◆ ร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก	640 ± 10	5.03 ± 0.20	1.00 ± 0.12
◆ ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก	590 ± 20	5.52 ± 0.14	1.70 ± 0.22

แผ่นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทที่เตรียมได้เมื่อนำไปเคลือบด้วยชิล์โคนเจลสามารถนำไปใช้เป็นแผ่นปิดแพลเพื่อลดรอยแพลเป็นชั้นซึ่งมีสมบัติป้องกันรังสียูวี ดังแสดงได้ในภาพที่ 3

โดยแสดงเปรียบเทียบกับแผ่นชิล์โคนเจลบริสุทธิ์ (ที่ไม่ได้ผสม TiO_2 อิมัลชัน) พนวณว่าแผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจล มีสีเหลืองใส



ภาพที่ 3 ภาพของ ก. แผ่นชิล์โคนเจล (บริสุทธิ์) และ ข. แผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจล (ที่เตรียมจากการผสมไมท์เนียมไดออกไซด์ อิมัลชันสูตร 1:1:1 ในชั้นชิล์โคนอิลาสโตเมอร์)


4. การทดสอบความเป็นพิษของแผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจล

การทดสอบความเป็นพิษของแผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจล ทำโดยการวิเคราะห์โดยใช้สีย้อม neutral red (Neutral Red Uptake Cytotoxicity Assay) ซึ่งเป็นการสอบวิเคราะห์ที่ใช้บอกถึงความสามารถในการอยู่รอดหรือการมีชีวิตของเซลล์เมื่อสัมผัสทำกับสารละลาย neutral red (NR) โดยเซลล์ที่มีชีวิตจะสามารถรวมและเกาะกับ NR (ซึ่งเป็นสีย้อมที่ใช้ย้อมเซลล์ที่มีชีวิต) ได้ เซลล์ตัวที่สมบูรณ์เมื่อได้รับอาหารในสภาวะที่เหมาะสมจะสามารถแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณได้ เมื่อเซลล์สัมผัสกับสารพิษ สารพิษนั้นจะรบกวนกระบวนการระบบของการเจริญเติบโตของเซลล์ ดังกล่าวและทำให้อัตราการเติบโตของเซลล์ลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนเซลล์ทั้งหมดดังนั้นจะส่งผลให้ความสามารถในการติดสีย้อม NR ของเซลล์ลดลง NR เป็นสีย้อมสีแดงซึ่งมีประจุบวกอย่างอ่อนสามารถทะลุผ่านผนังเซลล์ (cell membrane) โดยวิธีการแพร่ผ่าน และสามารถสะสมอยู่ภายในไลโซโซม (lysosome) ภายในเซลล์ โดยจะไปเกาะกับบริเวณที่มีประจุลบของไลโซโซม และยังสามารถไปเกาะกับ DNA ของเซลล์ที่กำลังเพิ่มจำนวนอยู่ การลดลงของอัตราการเติบโตของเซลล์ และการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวเซลล์ หรือเมมเบรนที่ล้อมรอบไลโซโซม ทำให้ไลโซโซมแตกง่ายนำไปสู่การลดลงในการย้อมติดสี NR ในที่สุด ทำให้ความสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์มีชีวิตเซลล์ที่ถูกทำลาย หรือเซลล์ตายได้

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าแผ่นยางธรรมชาติที่ใช้เป็น positive control เป็นพิษต่อเซลล์ L929 เนื่องจากทำให้เซลล์ตาย ย้อมไม่ติดสี ขณะที่แผ่นชิล์โคนเจลที่ใช้เป็น negative control และแผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจลที่ผสมไทด์-อิมัลชันสูตร 1:1:1 ที่ปริมาณร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนักไม่เป็นพิษต่อเซลล์ L929 ตามระยะเวลาและสภาพที่ทดสอบ โดยเซลล์ L929 ยังคงสภาพนูน และย้อมติดสีแดงของ NR และแสดงให้เห็นดังภาพที่ 4-6

5. การทดสอบความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำ


ความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำผ่านแผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจลเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้ไม่เกิดความอับชื้น บริเวณแพลงเป็น เนื่องจากการใช้งานต้องปิดໄว้เป็นเวลานาน การแพร่ผ่านของไอน้ำคือการวัดปริมาณไอน้ำที่แพร่ผ่านวัสดุต่อหน่วยพื้นที่และเวลา ทำการทดลองเปรียบเทียบกับแผ่นชิล์โคนเจลบริสุทธิ์ โดยในการทดสอบนี้พื้นที่ของปากภายนอก (cup area) หรือบริเวณล่วนที่ไอน้ำสามารถแพร่ผ่านได้ (A) มีค่าเท่ากับ 0.0017 ตารางเมตร ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 3 พบว่าในสภาวะ



ภาพที่ 4 ภาพการติดสีย้อม neutral red ของเซลล์ L929 เมื่อสัมผัสกับแผ่นยางธรรมชาติ



ภาพที่ 5 ภาพการติดสีย้อม neutral red ของเซลล์ L929 เมื่อสัมผัสกับแผ่นชิล์โคนเจลที่เตรียมจากชิล์โคนอิลาส-โตเมอร์ที่ไม่ผสมไทด์-อิมัลชัน



ภาพที่ 6 ภาพการติดสีย้อม neutral red ของเซลล์ L929 เมื่อสัมผัสกับแผ่นชิล์โคนคอมโพลิทเจลที่เตรียมจาก-ชิล์โคนอิลาส-โตเมอร์คอมโพลิทที่ผสมไทด์-อิมัลชัน (สูตร 1:1:1) ปริมาณร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก

ทดสอบคือ ที่ 37 องศาเซลเซียสในตู้อบ สำหรับการทดสอบ 7 วัน ความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำของวัสดุห้องหมวดแสดงให้เห็นว่าเมื่อเติมไทด์เจลโดยออกไซด์อิมัลชันลงไปผสมกับซิลิโคน

อิลาสโตเมอร์ในสัดส่วนต่างๆ ที่ทำการทดลองส่งผลให้ความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ตารางที่ 3 ความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำของแผ่นซิลิโคนเจลและแผ่นซิลิโคนคอมโพลิทเจลที่ใช้ซิลิโคนอิลาสโตเมอร์ คอมโพลิทที่ผสม TiO_2 อิมัลชันสูตร 1:1:1

ตัวอย่าง	ความสามารถในการแพร่ผ่านของไอน้ำ (กรัม/(เมตร ² ชั่วโมง))
แผ่นซิลิโคนเจล	2.39 ± 0.15
แผ่นซิลิโคนคอมโพลิทเจลที่เตรียมจากซิลิโคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทที่ผสม TiO_2 อิมัลชันสูตร 1:1:1 ในปริมาณ	
◆ ร้อยละ 0.08 โดยน้ำหนัก	2.41 ± 0.26
◆ ร้อยละ 0.10 โดยน้ำหนัก	2.53 ± 0.22
◆ ร้อยละ 0.15 โดยน้ำหนัก	2.12 ± 0.09
◆ ร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนัก	2.09 ± 0.04

สรุปผลการทดลอง

แผ่นซิลิโคนเจลสำหรับปิดดรอรี่แพลเป็นเตรียมขึ้น ประกอบด้วยแผ่นซิลิโคน 2 ชั้น โดยชั้นบนได้จากการผสมไทด์เจลโดยออกไซด์อิมัลชันกับเมติริกซ์ของซิลิโคนอิลาสโตเมอร์ ส่วนชั้นล่างเป็นแผ่นของซิลิโคนเจลที่มีสมบัติทางกายภาพที่มีความคงทนต่อการสึกหรอ สามารถใช้ไทด์เจลโดยออกไซด์อิมัลชันจะช่วยให้อุนภาคไทด์เจลโดยออกไซด์กระเจรจายตัวในเมติริกซ์ซิลิโคนอิลาสโตเมอร์ได้ดี ทำให้ประสิทธิภาพในการลดการส่องผ่านของรังสีญี่วีมากขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสารตั้งต้นที่ใช้เตรียมอิมัลชัน และปริมาณอิมัลชันที่ใช้ จากการศึกษาพบว่าปริมาณของอิมัลชันในแผ่นคอมโพลิทส่องผ่านมากต่อความสามารถในการส่องผ่านรังสีญี่วี และแสงในช่วงตามองเห็น โดยเมื่อผสมไทด์เจลโดยออกไซด์อิมัลชันลงไปในปริมาณร้อยละ 0.20 โดยน้ำหนักของอิลาสโตเมอร์ พบว่าแผ่นคอมโพลิทที่ได้มีร้อยละการส่องผ่านรังสีญี่วี (ช่วงความยาวคลื่นจาก 280-320 นาโนเมตร) อยู่ในช่วงประมาณ 0-1 ร้อยละการส่องผ่านรังสีญี่วี (ช่วงความยาวคลื่นจาก 320-400 นาโนเมตร) อยู่ในช่วงประมาณ 1-20 และร้อยละการส่องผ่านแสงในช่วงตามองเห็น (ช่วงความยาวคลื่นจาก 400-760 นาโนเมตร) อยู่ที่ประมาณ 13-65

การผสมอิมัลชันลงในเมติริกซ์ของซิลิโคนอิลาสโตเมอร์ จะช่วยให้แผ่นคอมโพลิทนุ่มนิ่น ส่งผลให้ค่ามอดูลัส และความแข็งแรงลดลง และค่าความเครียดสูงสุดเมื่อถูกตึงมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นซิลิโคนอิลาสโตเมอร์ที่ไม่ได้ผสมอิมัลชันของไทด์เจลโดยออกไซด์ลงไป แผ่นซิลิโคนเจลที่เตรียมโดยใช้แผ่นซิลิโคนอิลาสโตเมอร์คอมโพลิทมีสมบัติดการส่องผ่านของรังสีญี่วีได้ดี ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง และมีการแพร่ผ่านของไอน้ำได้ใกล้เคียงกับแผ่นซิลิโคนเจลบริสุทธิ์ จึงมีศักยภาพสำหรับการนำไปใช้เป็นแผ่นปิดแผลที่สามารถป้องกันรังสีญี่วีเพื่อลดการเกิดรอยแผลเป็น

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2549 ขอขอบคุณดร.จิตต์พร เครือเนตร ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ในการทำวิจัย

เอกสารอ้างอิง

- อาการ ปัญญาภัยภาน. (2547). ช่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, 7(4), 11-14.
- Borgognoni, L. (2002). Biological effects of silicone gel sheeting. *Wound Repair and Regeneration*, 10, 118-120.
- Hirshowitz, B., Ullmann, Y., Vilenski, A., & Peled, I.J. (1993). Silicone occlusive sheeting (SOS) in the management of hypertrophic scarring, including the possible mode of action of silicone. *Eur. J. Past. Surg.*, 16, 5-9.
- Hirshowitz, B., Lindenbaum, E., & Har-Sai, Y. (1999). Gas or gel-filled silicone cushion for treatment of keloid and hypertrophic scars. US patent 5895656.
- Kruenate, J., Panyathammaporn, T., & Kongrat, P. (2005). Preparation of polymer/titanium dioxide composites based on microemulsion technique. In *Proceeding of the 8th Polymers for Advanced Technologies International Symposium*. Hungary: Budapest.
- Sanchez, W., Hynard, N., Evans, J., & George, G. (2003). The identification of mobile species from silicone gels used in burns scar remediation. *Silicon Chem.*, 2, 1-10.
- Serpone, N., Dondi, D., & Albini, A. (2007). Inorganic and organic UV filters: Their role and efficacy in sunscreens and suncare products. *Inorg. Chim. Acta.*, 360, 794-802.
- Sawada, Y., & Sone, K. (1990). Treatment of scars and keloids with a cream containing silicone oil. *Br. J. Plast. Surg.*, 43, 683-688.
- Su, C.W., Alizadeh, K., Broddie, A., & Lee, R.C. (1998). The problem scar. *Clinic. Plast. Surg.*, 25, 451-465.
- Su, C., Hong, B.-Y., & Tseng, C.-M. (2004). Sol-gel preparation and photocatalysis of titanium dioxide. *Catal. Today*, 96, 119-126.
- Van den Kerckhove, E., Stappaerts, K., Boeckx, W., Van den Hof, B., Monstrey, S., Van der Kelen, A., & De Cubber, J. (2001). Silicones in the rehabilitation of burns: a review and overview. *Burns*, 27, 205-214.
- Zurada, J.M., Kriegel, D., & Davis, I.C. (2006). Topical treatments for hypertrophic scars. *J. Am. Acad. Dermatol.*, 55, 1024-1031.